

SEIFERT® Fugenmörtel

Zum Verfugen von Fassaden und breiten Bodenfugen

Anwendungsgebiet

Seifert® Fugenmörtel ist ein wasserabstossender Fugenmörtel zum Fugen von Fassaden und breiten Bodenfugen.

Eigenschaften

- Seifert® Fugenmörtel, ein belgisches Erzeugnis, ist aus erlesenen Grundstoffen zusammengestellt, getrocknet und in speziellen Öfen vorbereitet und gemäß festgestellten Formeln sorgfältig dosiert.
- Seifert® Fugenmörtel ist ein mechanisch trocken gemischter Mörtel, vollkommen homogen, sodaß nachfolgende Lieferungen derselben Qualität und Farbe möglich sind.
- Seifert® Fugenmörtel wird in der Masse wasserdicht, ergibt eine Fuge ohne Haarrisse und ist für jede Steinart geeignet.

Technische Angaben

Zusammenstellung	Weißer gewaschene, gerollte Quarzkörner Feingemahlener Naturstein Ausgesuchter, verpulverter Kalk mind. 95 % Kalziumhydrat Weißer Zement Feuchtigkeitsabweisende Produkte auf Basis von Stereaten Mineralfarbstoffe
Farben	Seifert® Fugenmörtel in verschiedenen farbfesten Standardfarben erhältlich. Für grössere, dekorative Arbeiten können auf Anfrage individuelle Farbtöne hergestellt werden. Mit Seifert® Fugenmörtel erhält man eine Fuge, die über die gesamte Oberfläche dieselbe Farbe hat. Abgearbeitete Farbmuster sind auf Anfrage erhältlich.



Produktinfo

Verpackung

Lagerung

Mindestens 1 Jahr, trocken auf Paletten gelagert.

Verbrauch

Der Verbrauch hängt immer von der Fugenbreite, der Fugentiefe und dem Format des Steines ab. Als Richtlinie kann man sagen, das man für ein Fassadensteinformat, mit 10 mm Fugenbreite und einer mittleren Fugentiefe von 12 mm \pm 7 kg/m² verbraucht.

Verarbeitung

Die Fugarbeit wird mit einem Fugenmörtel aus erlesenen Grundstoffen hergestellt: weiß, gewaschenen Quarzkörnern, feingemahlenem Naturstein, ausgesuchtem, verpulvertem Kalk von mind. 95 % Kalziumhydrat, weißem Zement, feuchtigkeitsabweisenden Produkten auf Basis von Stereaten und Mineralfarbstoffen (Seifert® Fugenmörtel). Das Produkt (selbst bei grauer Farbe) wird immer mit weißem Zement mit Beimengung von Mineralfarbstoffen hergestellt, sodaß der trockengemischte Mörtel total homogen ist und die nachfolgenden Lieferungen immer dieselbe Qualität und Farbe aufweisen. Der Fugenmörtel wird in der Masse wasserdicht.

Verarbeitung

Bei der Verarbeitung muß mit folgenden Punkten Rechnung gehalten werden:

Der Fugenmörtel wird mit reinem Wasser angemacht bis sich dieser erdfeucht anfühlt (3 bis 4 mal durcharbeiten).

Bei Fassadefugen ist dies 7,5 l Wasser pro 50 kg Fugenmörtel.

Bevor man mit der Fugarbeit beginnt wird empfohlen die Fugen gut auszubürsten und die Mauern gut zu befeuchten (mit reinem Wasser). Den Fugenmörtel mit einer Fugenkelle erdfeucht einbringen.

Am nächsten Tag die Mauer befeuchten um eine Durchhärtung zu begünstigen.

Dieses Technische Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen bezüglich dieses Produktes. Wir behalten uns das Recht vor Produkte anzupassen, wenn dies einen technischen Fortschritt bedeutet. Die Information unserer Mitarbeiter, die von diesem Merkblatt abweicht, muß von uns schriftlich bestätigt werden. © BTC® nv. Alle Rechte vorbehalten. Kopieren und/oder vervielfältigen dieser Ausgabe, in welcher Form auch immer, ist ohne schriftliche Zustimmung nicht erlaubt.