MUREXIN® Parkettklebstoff PU 566

Colle à base de PU pour parquet, bicomposante

Domaine d'application

Pour le collage de:
-parquet à listeaux 16-22 mm
-parquet sur chant
-parquet mosaïque 8 mm
-planches massives
-planches multicouches grand format
-parquet prêt à l'emploi en 2 et 3 couches
En cas de bois exotique, toujours test de collage!

Caractéristiques

- Colle à base de résine de réaction bicomposante
- Exempt de solvants et d'eau
- Sollicitation rapide
- Haute résistance finale

Données techniques

Normes climatiques de 20°C / 60% humidité relative de l'air

Durée pratique d'utilisation	50 - 60 minutes
Temps de pose	± 40 - 50 minutes
Circulation piétonne	après ± 4 heures
Résistance finale	après ± 72 heures
Densité composant A	1,86 g/ml
Densité composant B	1,23 g/ml

Les valeurs mentionnées sont des valeurs moyennes réalisées en laboratoire.
A cause de l'emploi de matières premières naturelles, les valeurs indiquées peuvent légèrement différer dans une seule livraison sans que la qualité du produit est influencée.

Emballage

4,8 kg (4,2 kg composant A et 0,6 kg composant B)
10 kg (8,75 kg composant A et 1,25 kg composant B)

Conservation

± 12 mois stocker sec, frais et à l'abri du gel en emballage d'origine fermé

Consommation

± 0,8 - 1,2 kg/m², selon
le type du parquet et
la nature du support resp. dentelure
Dentelures B3, B5, PQ/B11, B15: ± 0,8 - 1,5 kg/m²
Dentelures B17: ± 1,8 kg/m²

Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité.

Mise en œuvre

Outillage
Peigne à colle B3, B5, PQ/B11, B15, B17.

Support
Le support doit être propre, sec, stable, résistant, sain, cohésif, non-gelé et exempt de poussière et toutes traces de graisse, d'huile et de laitance de ciment. Le support doit répondre aux normes et directives générales actuelles, nationales et européennes et aux règles générales de l'art.
Supports appropriés: supports minéraux usuels dans la construction, chapes à base de ciment et béton, chapes à base de sulfate de calcium, supports en bois, éléments de chapes secs, supports égalisés.

Mélange
Verser le composant B au composant A et mélanger avec un malaxeur électrique lent jusqu'à ce que la masse soit homogène et sans grumeaux. Faites attention au mélange complet de l'emballage! Toujours mélanger des emballages complets pour éviter des rapports de mélange incorrects.
La prise de la colle se fait suite à une réaction chimique qui est fortement influencée par la température. Des températures hautes raccourcissent le temps ouvert de la colle, des températures basses le prolongent.

Bouw Techniek Compakta - Heirweg 196 - B-9270 Laarne
T.: 09/355.87.27 - F.: 09/355.30.87 - www.btc-compakta.be - info@btc-compakta.be

MUREXIN® Parkettklebstoff PU 566

Colle à base de PU pour parquet, bicomposante

Mise en œuvre

Appliquer la colle sur tout le support. Appliquer le parquet dans le lit de colle avec un mouvement légèrement glissant et presser-le solidement afin que le dos soit plein de colle. Circulation piétonne possible après ± 4 heures.
Le parquet peut être poncé au plus tôt 12 heures après la pose.
Enlever des restants adhésives frais avec Reinigungstürchen R 500.
Les restants de colles durcis ne peuvent être enlevés que mécaniquement.

Directives et remarques

Directives concernantes les produits

- Une mise en œuvre dehors les indications idéales de température et d'humidité peut significativement influencer les caractéristiques du produit.
- Chambrer les produits d'une manière adéquate avant mise en œuvre.
- N'ajouter pas de produits étrangers afin de maintenir les caractéristiques du produit.
- Respecter les quantités d'eau à ajouter ou les directives concernantes la dilution.
- Tester la précision de teinte de produits avant emploi en cas de produits teintés.
- L'uniformité de la teinte ne peut être garantie que lors d'emploi de matériaux provenant de la même production.
- La tonalité est sensiblement influencée par les conditions environnementales.

Directives concernantes l'environnement

- Ne pas utiliser à des températures inférieures à + 15°C!
- Température idéale du matériel, support et de l'air se trouve entre +15°C jusqu'à +25°C.
- Humidité idéale est fixée à 40% jusqu'à 60% d'humidité relative.
- Les délais de séchage, de réaction et de durcissement sont rallongés par basse température et forte humidité et sont raccourcis par haute température.
- Veiller à une ventilation adéquate lors du séchage, temps de réaction et de durcissement ; éviter courant d'air.
- Tenir hors de rayons directs du soleil et protéger contre du vent et du temps !
- Protéger les éléments de constructions adjacents.

Remarques

- En principe nous conseillons de toujours faire un test de preuve ou de faire un petit test en avant.
- Toujours respecter les données de produit de tous les produits de Murexin utilisés dans le système.
- Travailler selon les règles générales de l'art.

La présente fiche technique annule et remplace tous documents précédents. Nous préservons le droit de modifier nos produits sans avis préalable. L`utilisateur doit tester l`application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Les informations communiquées par nos services et qui ne figureraient pas dans cette notice, doivent faire l`objet d`une confirmation écrite. Dupliquer cette publication en toute forme est interdit sans accord écrit. © BTC® sa. Tous les droits réservés.

Bouw Techniek Compakta - Heirweg 196 - B-9270 Laarne
T.: 09/355.87.27 - F.: 09/355.30.87 - www.btc-compakta.be - info@btc-compakta.be