

MUREXIN[®] Einschichtfarbe UNO 4000

Peinture mate à haut pouvoir couvrant

Domaine d'application

Pour peindre mur et plafond en cas de construction nouvelle ou en rénovation.
Emploi à l'intérieur.
Convient sur des plâtrages à base de gypse, chaux, ciment et chaux-ciment, plaques de plâtre cartonnées, béton, peintures à base de dispersion bien stables et tapisserie.

Caractéristiques

- Pauvre en émission
- Sans solvants
- Pouvoir couvrant très élevé
- Diluable à l'eau
- Haut rendement
- Une seule couche couvre parfaitement

Données techniques

Normes climatiques de 20°C / 60% humidité relative de l'air

Granulométrie	Fin
Liant	Dispersion à base de résine synthétique
Temps de séchage	± 4 - 6 heures sec à la surface et peut être repeint
Diluer	Avec de l'eau ; pourtant pour des travaux en application une seule couche, appliquer non-dilué
Densité	± 1,6 kg/l
Degré de brillance	Mat
Température d'application	Au moins +5°C du support et l'air, pendant l'application et séchage

Emballage



25 kg

Conservation

± 12 mois, stocker sec, frais et à l'abri du gel en emballage d'origine fermé

Consommation

± 150 - 200 g/m² par couche ; consommation exacte dépend du support et mise en œuvre.

Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité.

Contrôle de qualité - Documents de référence



Le système Mix vous offre une palette de couleurs unique de toutes nuances de clair à foncé. Tous les produits qui peuvent être colorier avec cette palette large sont marqués de ce logo de système de Mix. Murexin Einschichtfarbe UNO 4000: limité à groupe de couleur 1.



Conforme aux exigences de la norme EN 13300 - classe 2 :
Diminution de l'épaisseur de couche de peinture (200 cycles de ponçage) : ≥ 5 µm en < 20 µm.



MUREXIN[®] Einschichtfarbe UNO 4000

Peinture matte à haut pouvoir couvrant

Mise en oeuvre

Outillage

Brosse ou rouleau.

Nettoyer à l'eau après usage.

Support

Le support doit être sec, non-gelé, pur, stable et préparé professionnellement, exempt de poussière, huile, graisse, produits de décoffrage et d'autres parties.

Préparation

Neutraliser les plâtrages riches en alcalis ou béton.

Enlever les produits de décoffrage.

Enlever complètement les couches à mauvaise adhérence.

Laver complètement les couches avec des peintures à la colle.

Laver les couches de laque ou d'huile avec de l'eau ammoniacale.

Application

A l'aide d'une brosse ou rouleau.

En général, une seule couche est suffisante.

Murexin Einschichtfarbe UNO 4000 peut être dilué à l'eau ; pour un résultat optimalement couvrant, appliquer non-dilué.

Pour un système parfait

Murexin Tiefengrund LF 14 comme primaire pour des supports absorbants et minéraux comme du béton, plâtrages à base de gypse, chaux, ciment et chaux-ciment, plaques de plâtre cartonnées.

Murexin Spezialisoliergrund SP 13 pour isoler les taches et les décolorations sur des supports absorbants.

Remarques importantes

Résultat final après \pm 28 jours.

Les temps de séchage indiqués se rapportent à une température ambiante de 20°C et une humidité relative de 55%.

Veillez aux normes, directives et fiches concernant le support et le matériau. Température d'emploi au-dessus de +5°C.

Ne pas ajoutez d'autres produits. Les délais de séchage sont rallongés par basse température et forte humidité et sont raccourcis par haute température.

La présente fiche technique annule et remplace tous documents précédents. Nous préservons le droit de modifier nos produits sans avis préalable. L'utilisateur doit tester l'application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Les informations communiquées par nos services et qui ne figureraient pas dans cette notice, doivent faire l'objet d'une confirmation écrite. Dupliquer cette publication en toute forme est interdit sans accord écrit. © BTC® sa. Tous les droits réservés.