

# MUREXIN® Spezial Linol- und Teppichklebstoff DK 74

## Colle spéciale pour linoléum et textile

### Domaine d'application

Emploi à l'intérieur.

Colle unique à base de dispersion pour le collage du linoléum et lino-liège, de revêtements tissés, textiles à envers en jute ou double synthétique, à envers en mousse de latex, envers latex et aiguilletés.

Convient en cas de chauffage par le sol et charges de roulettes pivotantes.

Convient: sur tous les supports absorbants usuels dans la construction, panneau d'aggloméré.

Ne convient pas: sur du verre, métal, des supports non absorbants.

### Emballage



7 kg ; 20 kg

### Caractéristiques

- De haute qualité
- Très pauvre en émission EC1
- Fort pouvoir initial
- Développement de pouvoir rapide

### Conservation

± 12 mois stocké en emballage d'origine fermé ; > + 5°C.

### Données techniques

Résultats en climat normalisé de 20°C / 60% d'humidité relative

Temps de pose	± 30 minutes
Résistance finale	après ± 72 heures
Poids spécifique	1,30 g/cm <sup>3</sup>
Température de mise en œuvre idéale	+16°C à +22°C
Temps de gommage	± 10 – 15 minutes

### Consommation

± 350 - 550 g / m<sup>2</sup> selon le support et le dossier du revêtement

### Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité.

### Mise en oeuvre

#### Outillage recommandé

Taloche crantée A 1, A 2, B 1, B 2.

#### Support

Le support doit être sec, absorbant, stable et résistant et exempt de poussière, huile, graisse, parties non adhérentes et pollutions qui peuvent nuire à une bonne adhérence. Le support doit répondre à la ÖNORM B 2236/1 et B 2232.

#### Préparation

Préparer le support selon les normes respectives en appliquant un primaire et un produit d'égalisation. Il est recommandé d'utiliser les produits de Murexin® pour la préparation du support. La température du revêtement à poser et la température de la surface du support doivent correspondre (idéal: +16°C à +22°C).

#### Mise en oeuvre

Appliquer la colle sur le support avec une taloche crantée appropriée sur toute la surface.

Format des dents selon le type et le dos du revêtement.

Type de revêtement	Dents
Linoléum et lino-liège	B1 ou B2
Textiles à dossier lisse	A2
Textiles à envers en latex	A2 ou B1
Textiles à dossier en jute, à dossier double synthétique, aiguilletés et revêtements tissés	B1

Poser le revêtement ± 10 – 15 minutes après l'application de la colle dans le lit de collage humide et maroufler toute la surface. Il doit y avoir plein de colle d'une manière uniforme sur le dossier du revêtement.



# MUREXIN® Spezial Linol- und Teppichklebstoff DK 74

## Colle spéciale pour linoléum et textile

### Remarques importantes

Respecter les normes, directives et fiches techniques concernant le support!

Ne pas appliquer en cas de températures en dessous de +5°C.

Les délais de séchage sont rallongés par basse température et forte humidité et sont raccourcis par haute température.

La présente fiche technique annule et remplace tous documents précédents. Nous préservons le droit de modifier nos produits sans avis préalable. L'utilisateur doit tester l'application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Les informations communiquées par nos services et qui ne figureraient pas dans cette notice, doivent faire l'objet d'une confirmation écrite. Dupliquer cette publication en toute forme est interdit sans accord écrit. © BTC® sa. Tous les droits réservés.