

# MUREXIN® Mattlatex LX 5000

Peinture à base de latex aspect mat

## Domaine d'application

Peinture à base de latex aspect mat à haut pouvoir couvrant.  
Pour des couches de peinture faciles à nettoyer, sur mur et plafond, à l'intérieur, en construction nouvelle et en rénovation.  
Unit la résistance d'une peinture à base de latex avec la surface matte d'une peinture à base de dispersion.  
Convient particulièrement dans des écoles, hôpitaux et crèches ainsi que dans le privé dans des salles de bains, cuisines et chambres pour enfants.  
Convient: sur des supports minéraux courants dans la construction comme plâtrage à base de gypse, chaux-ciment et ciment, enduit à base de gypse et chaux, plaques de plâtre cartonnées, béton et peintures à base de dispersion bien stables et tapisserie.

## Caractéristiques

- Pauvre en émission
- Sans solvants
- Mat
- Pouvoir couvrant excellent
- Facile à nettoyer

## Données techniques

Résultats en climat normalisé, 20°C et 50% humidité relative

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Dilution           | A l'eau ; première couche max. 20 % ;<br>couche de finition dilution max. 5 % |
| Degré de brillance | Mat                                                                           |
| Granulométrie      | Fin                                                                           |
| Densité            | 1,36 kg/l                                                                     |
| Temps de séchage   | Après ± 4 - 6 heures sèche au toucher et recouvrable                          |
| Couleur            | Blanc et système MIX                                                          |

## Emballage



5 kg ; 20 kg

## Conservation

± 12 mois, stocker frais, sec et à l'abri du gel en emballage d'origine fermé

## Consommation

± 150 - 200 g/m² par couche ; selon le support et la mise en oeuvre ; faire éventuellement une couche de test.

## Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité.

## Contrôle de qualité – Documents de référence



Le système Mix vous offre une palette de couleurs unique de toutes nuances de clair à foncé. Tous les produits qui peuvent être coloriés avec cette palette large sont marqués de ce logo de système de Mix.



Satisfait aux exigences de la norme NE 13300 - Classe 1:  
Usure < 5 µm après 200 cycles (fondé sur 6,5 m²/l).

# MUREXIN® Mattlatex LX 5000

Peinture à base de latex aspect mat

## Mise en oeuvre

### Outillage recommandé

Rouleau, brosse, pulvérisateur. Nettoyer l'outillage après emploi avec de l'eau claire.

### Support

Le support doit être propre, sec, non gelé, stable et résistant et exempt de poussière, huile, graisse, produits de décoffrage et toutes autres parties.

### Préparation

Neutraliser professionnellement du plâtre (riche en alcali) ou béton (fluater).

Enlever les produits de décoffrage avec du matériel approprié.

Enlever complètement les couches à mauvaise adhérence.

Laver les couches avec des peintures à la colle.

Laver les anciennes couches de laque ou d'huile avec de l'eau avec ammoniacale.

### Mise en oeuvre

Appliquer le Murexin® Mattlatex LX 5000 à l'aide d'une brosse, rouleau ou pulvérisateur (aussi airless).

Généralement on a besoin de 1 - 2 passes. La première couche peut être diluée avec 10 - 20 % de l'eau selon la porosité du support. Diluer la couche finale avec maximale 5 % d'eau.

En cas d'utilisation d'un pulvérisateur, il est recommandé d'utiliser une buse 0,021" et 150 bar de pression.

## Pour un système parfait

Murexin® Tiefengrund LF 14 comme primaire pour des supports absorbants et des supports minéraux sablants.

Murexin® Spezialisoliergrund SP 13 pour isoler des tâches et des décolorations sur des supports absorbants.

## Remarques importantes

Résultat final après  $\pm$  28 jours.

Les temps de séchage indiqués se rapportent à une température ambiante de 20°C et une humidité relative de 55%.

Veillez aux normes, directives et fiches concernant le support et le matériau. Température d'emploi au-dessus de +5°C.

Ne pas ajoutez d'autres produits. Les délais de séchage sont rallongés par basse température et forte humidité et sont raccourcis par haute température.

La présente fiche technique annule et remplace tous documents précédents. Nous préservons le droit de modifier nos produits sans avis préalable. L'utilisateur doit tester l'application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Les informations communiquées par nos services et qui ne figureraient pas dans cette notice, doivent faire l'objet d'une confirmation écrite. Dupliquer cette publication en toute forme est interdit sans accord écrit. © BTC® sa. Tous les droits réservés.