

Murexin® Fixierdispersion WL 730

Fixateur en dispersion, application au rouleau

Domaine d'application

Emploi à l'intérieur.

Pour la fixation de dalles de moquette à dos en feutre, PVC ou PUR en pose libre et pour la fixation sur toute la surface de revêtements en CV, PVC et textiles à dos en mousse plan. Les revêtements de sol peuvent être fixés et décollés à nouveau facilement. Convient en cas de chauffage par le sol et charges de roulettes pivotantes.

Convient: sur tous supports absorbants usuels, panneaux d'aggloméré et supports non absorbants tels que d'anciens revêtements (solidement fixés et propres), doubles planchers et planchers suspendus.

Caractéristiques

- Repositionnable plusieurs fois
- Fixateur en dispersion de haute qualité

Données techniques

Résultats en climat normalisé, 20°C / 60% d'humidité relative

Poids spécifique	1,0 g/cm ³
Température de mise en oeuvre optimale	+16°C à +22°C
Temps d'évaporation	10 - 60 minutes

Mise en oeuvre

Outillage recommandé

Rouleau en mousse, pinceau.

Le support

Le support doit être sec, solide, portant, stable, à l'abri du gel et exempt de poussière, dépôts, huile, graisse, produits de démoulage et particules décollées. Le support doit répondre aux ÖNORM B 2236/1 et B 2232.

Préparation

Au besoin, préparer le support selon les normes applicables par l'application de primaires et d'égalisations. Nous recommandons l'utilisation de produits Murexin pour la préparation. Le revêtement à poser doit avoir une température proche de celle de la surface du support (dans l'idéal entre +16°C à +22°C).

Mise en oeuvre

Appliquer la dispersion de fixateur sur tout le support de pose, en couche uniforme, au rouleau en mousse. Selon le support et le climat de la pièce, laisser sécher entre 30 et 60 minutes. Poser ensuite les dalles de revêtement et frotter sur toute leur surface. Pour les supports absorbants et les revêtements à dos en mousse plat, la pose peut être effectuée après une dizaine de minutes seulement, selon le climat de la pièce. Sur les supports non absorbants ou sur les revêtements empêchant la diffusion, laisser sécher entre 10 et 60 minutes, jusqu'à ce que le fixateur soit transparent. Poser le revêtement et le frotter tout de suite énergiquement sur toute sa surface. Pour décoller le revêtement, détacher lentement un bord et tirer le revêtement vers le centre de la pièce.

Remarques importantes

Respecter les normes, directives et fiches techniques concernant le support!

Ne pas appliquer en cas de températures en dessous de +5°C.

Les délais de séchage sont rallongés par basse température et forte humidité et sont raccourcis par haute température.

La présente fiche technique annule et remplace tous documents précédents. Nous préservons le droit de modifier nos produits sans avis préalable. L'utilisateur doit tester l'application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Les informations communiquées par nos services et qui ne figureraient pas dans cette notice, doivent faire l'objet d'une confirmation écrite. Dupliquer cette publication en toute forme est interdit sans accord écrit. © BTC® sa. Tous les droits réservés.

Emballage



10 kg

Conservation

± 12 mois, stocker en emballage d'origine bien fermé ; > + 5°C.

Consommation

± 100- 150 g / m² selon le support et le dos du revêtement.

Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité.