# MUREXIN® Parkettklebstoff PU 1K 505

## Colle monocomposante à base de PU pour parquet

### Domaine d'application

Emploi à l'intérieur pour le collage de:
- parquet à listeaux selon DIN NE 13226
- parquet sur chant selon DIN NE 14761
- parquet mosaïque selon DIN NE 13488
- lamparquet selon DIN NE 13489
- planches massives
- parquet multicouches en 2 et 3 couches
- planches de parquet multicouches prêtes-à-l'emploi
- parquet de table

Convient en cas de chauffage par le sol. Veiller aux directives concernant le collage!

### Caractéristiques

- Colle monocomposante à base de polyuréthane
- Haute résistance finale
- Exempt d'eau et de solvants
- Haute qualité
- Testé selon DIN 281, EN 14293, DIBT Zulassung Z-155.10-380, GIS RU1

### Données techniques

Normes climatiques de 20°C / 60% humidité relative de l'air

| | |
|---|---|
| Temps de pose | ± 30 - 45 minutes |
| Circulation piétonne | après ± 12 heures |
| Résistance finale | après ± 72 heures |

Les valeurs mentionnées sont des valeurs moyennes réalisées en laboratoire.
A cause de l'emploi de matières premières naturelles, les valeurs indiquées peuvent légèrement différer dans une seule livraison sans que la qualité du produit est influencée.

### Emballage

15 kg

### Conservation

± 12 mois stocker sec, frais et à l'abri du gel en emballage d'origine fermé

### Consommation

± 0,8 - 1,5 kg/m², selon le type du parquet et la nature du support resp. dentelure.

### Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité.

### Testé selon

GEV Emicode
DIBT-Zulassung – Z-155.10-380
DIN EN 14293
DIN 281
Giscode – RU1

### Mise en œuvre

**Outillage**
Peigne à colle B3, B5, PQ/B11, B15.

**Support**
Le support doit être propre, sec, stable, résistant, sain, cohésif, non-gelé et exempt de poussière et toutes traces de graisse, d'huile et de laitance de ciment. Le support doit répondre aux normes et directives générales actuelles, nationales et européennes et aux règles générales de l'art.
Supports appropriés: supports minéraux usuels dans la construction, chapes à base de ciment et béton, chapes à base de sulfate de calcium, supports en bois, éléments de chapes secs, supports égalisés.

**Mise en œuvre**
Appliquer la colle sur tout le support à l'aide d'une peigne appropriée.
Appliquer le parquet dans le lit de colle avec un mouvement légèrement glissant et pousser-le solidement afin qu'il y ait de la colle sur toute la surface du parquet. Circulation piétonne après ± 12 heures.
Le parquet peut être poncé au plus tôt 24 heures après la pose.
Enlever des restants adhésives frais avec Reinigungstürchen R 500.
Les restants de colles durcis ne peuvent être enlevés que mécaniquement.


Bouw Techniek Compakta - Heirweg 196 - B-9270 Laarne
T.: 09/355.87.27 - F.: 09/355.30.87 - www.btc-compakta.be - info@btc-compakta.be

# MUREXIN® Parkettklebstoff PU 1K 505

## Colle monocomposante à base de PU pour parquet

### Directives et remarques

**Directives concernantes les produits**

- Une mise en œuvre dehors les indications idéales de température et d'humidité peut significativement influencer les caractéristiques du produit.
- Chambrer les produits d'une manière adéquate avant mise en œuvre.
- N'ajouter pas de produits étrangers afin de maintenir les caractéristiques du produit.
- Respecter les quantités d'eau à ajouter ou les directives concernantes la dilution.
- Tester la précision de teinte de produits avant emploi en cas de produits teintés.
- L'uniformité de la teinte ne peut être garantie que lors d'emploi de matériaux provenant de la même production.
- La tonalité est sensiblement influencée par les conditions environnementales.

**Directives concernantes l'environnement**

- Ne pas utiliser à des températures inférieures à + 15°C!
- Température idéale du matériel, support et de l'air se trouve entre +15°C jusqu'à +25°C.
- Humidité idéale est fixée à 40% jusqu'à 60% d'humidité relative.
- Les délais de séchage, de réaction et de durcissement sont rallongés par basse température et forte humidité et sont raccourcis par haute température.
- Veiller à une ventilation adéquate lors du séchage, temps de réaction et de durcissement ; éviter courant d'air.
- Tenir hors de rayons directs du soleil et protéger contre du vent et du temps !
- Protéger les éléments de constructions adjacents.

**Remarques**

- En principe nous conseillons de toujours faire un test de preuve ou de faire un petit test en avant.
- Toujours respecter les données de produit de tous les produits de Murexin utilisés dans le système.
- Travailler selon les règles générales de l'art.

La présente fiche technique annule et remplace tous documents précédents. Nous préservons le droit de modifier nos produits sans avis préalable. L`utilisateur doit tester l`application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Les informations communiquées par nos services et qui ne figureraient pas dans cette notice, doivent faire l`objet d`une confirmation écrite. Dupliquer cette publication en toute forme est interdit sans accord écrit. © BTC® sa. Tous les droits réservés.



Bouw Techniek Compakta - Heirweg 196 - B-9270 Laarne
T.: 09/355.87.27 - F.: 09/355.30.87 - www.btc-compakta.be - info@btc-compakta.be