Refraco®

Mortier ou béton réfractaire (jusqu'à 1400°C)

Domaine d'application

Refraco® est indiqué pour la construction, la réparation et l'entretien de:

- feux ouverts
- barbecues
- fours de toute nature, comme p.ex. les fours à céramique, fours de boulanger, les fours servant au traitement thermique des métaux

Caractéristiques

- mortier résistant au feu
- qualité très élevée
- avec des composants riches en alumine
- application très aisée

Données techniques

Couleur	gris
Compositions	fondue réfractaire et liants à haute teneur en alumine.
Résistance	1400 °C

Emballage

5 kg ; 25 kg ; 25 kg (béton)

Conservation

± 6 mois stocker sec sur des palettes en emballage d'origine fermé

Consommation

± 2 kg de mortier sec / l de masse coulé

Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité.

Mise en oeuvre

Refraco® se prépare exclusivement avec de l'eau. Ne rien ajouter d'autre.
Refraco® contient du ciment réfractaire à prise rapide.
Il est, par conséquent, indiqué de préparer le mortier au fur et à mesure de l'utilisation.
Les surfaces à traiter doivent être propres.
Spécialement par temps chaud (si le travail s'effectue à l'extérieur) ou dans les locaux où la température est élevée, il est conseillé d'humidifier les briques ou les dalles.
La construction doit sécher au moins trois jours.

La présente fiche technique annule et remplace tous documents précédents. Nous préservons le droit de modifier nos produits sans avis préalable. L`utilisateur doit tester l`application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Les informations communiquées par nos services et qui ne figureraient pas dans cette notice, doivent faire l`objet d`une confirmation écrite. Dupliquer cette publication en toute forme est interdit sans accord écrit. © BTC® sa. Tous les droits réservés.

Bouw Techniek Compakta - Heirweg 196 - B-9270 Laarne
T.: 09/355.87.27 - F.: 09/355.30.87 - www.btc-compakta.be - info@btc-compakta.be