MUREXIN® Sanitär Silikon SIL 60

Silicone sanitaire, résistant à l'UV et traité fongicide

Domaine d'application

A l'intérieur et à l'extérieur ; sur sols et murs.
Pour sceller des joints de dilatation dans des revêtements céramiques et entre des carreaux et d'autres matériaux comme des bains, chambranles, …
Convient: pour alu anodisé, carreaux glacés, verre, matières synthétiques divers, porcelaine,….
Ne convient pas: pour des joints résistants aux acides, pierre naturelle, sous l'eau, de l'acier galvanisé et non-traité, cuivre, des supports contenant de bitume ou goudron.

Caractéristiques

- monocomposant
- étanche à l'eau
- jusqu'à 20 % d'élasticité durable
- à base de silicones
- résistant aux rayons UV et aux intempéries
- traité fongicide
- grand choix de couleurs
- testé selon DIN 53217, DIN 53505, DIN 52455, DIN 52422 et DIN 52458

Données techniques

Résultats en climat normalisé de 20°C / 60% humidité relative

Couleur	100 (transparent) - 101 (blanc) - 105 (gris argent) - 111 (manhattan) - 129 (gris ciment) - 132 (gris soie) - 135 (gris) - 141 (basalt) - 147 (anthracite) - 153 (crocus) - 156 (bermuda) - 159 (rubis) - 162 (menthe) - 165 (jasmin) - 147 (anthracite) - 153 (crocus) - 156 (bermuda) - 159 (rubis) - 162 (menthe) - 165 (jasmin) - 171 (sable) - 174 (bahama) - 180 (gris-brun) - 183 (brun clair) - 186 (camel) - 187 (caramel) - 189 (miel) - 192 (terra) - 195 (brun-moyen) - 198 (brun noix) - 201 (noisette) - 204 (bali) - 206 (brun foncé)
Chargeable	après ± 2 - 3 jours
Résistance à la température	de -40°C à +200°C
Formation de peau	après ± 15 minutes
Température de mise en œuvre	+5°C à +35°C

Emballage

310 ml

Conservation

± 18 mois, stocker sec, frais et à l'abri du gel en emballage d'origine fermé

Consommation

1 cartouche : ± 10 mètres courants en cas d'une largeur de joint de 5 mm.

Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité.

Bouw Techniek Compakta - Heirweg 196 - B-9270 Laarne
T.: 09/355.87.27 - F.: 09/355.30.87 - www.btc-compakta.be - info@btc-compakta.be

MUREXIN® Sanitär Silikon SIL 60

Silicone sanitaire, résistant à l'UV et traité fongicide

Mise en œuvre

Outillage
Pistolet.

Support
Le support doit être sec, non gelé et stable et exempt de poussière, huile, graisse, produits de décoffrage et d'autres parties.

Préparation
Enlever les restes de mortier qui se trouvent encore dans les joints. Couvrir les bords des joints avec du ruban adhésif.
Remplir les joints profonds avec des bandes en mousse imputrescibles et non-absorbantes.
Eviter une adhérence à 3 points ; uniquement une adhérence à 2 points en connexion avec la mousse peut capter les mouvements sans problèmes.

Mise en oeuvre
Couper le bout au-dessus de la cannelure de la cartouche. Viser l'embout dont on coupe le bout en biais à la dimension du joint. Introduire la cartouche dans les joints et appliquer-la avec un mouvement uniforme. Faire attention à faire un bon contact avec les surfaces d'adhérence/flancs des joints. Puis lisser le joint avec Murexin Universalglätter UG1.

Directives et remarques

Directives concernantes les produits

- Une mise en œuvre dehors les indications idéales de température et d'humidité peut significativement influencer les caractéristiques du produit.
- Chambrer les produits d'une manière adéquate avant mise en œuvre.
- N'ajouter pas de produits étrangers afin de maintenir les caractéristiques du produit.
- Respecter les quantités d'eau à ajouter ou les directives concernantes la dilution.
- Tester la précision de teinte de produits avant emploi en cas de produits teintés.
- L'uniformité de la teinte ne peut être garantie que lors d'emploi de matériaux provenant de la même production.
- La tonalité est sensiblement influencée par les conditions environnementales.

Directives concernantes l'environnement

- Ne pas utiliser à des températures inférieures à + 5°C!
- Température idéale du matériel, support et de l'air se trouve entre +15°C jusqu'à +25°C.
- Humidité idéale est fixée à 40% jusqu'à 60% d'humidité relative.
- Les délais de séchage, de réaction et de durcissement sont rallongés par basse température et forte humidité et sont raccourcis par haute température.
- Veiller à une ventilation adéquate lors du séchage, temps de réaction et de durcissement ; éviter courant d'air.
- Tenir hors de rayons directs du soleil et protéger contre du vent et du temps !
- Protéger les éléments de constructions adjacents.
- Pour un résultat optimal, nous conseillons d'utiliser notre produit de lissage !

Remarques

- En principe nous conseillons de toujours faire un test de preuve ou de faire un petit test en avant.
- Toujours respecter les données de produit de tous les produits de Murexin utilisés dans le système.
- En cas de chapes avec chauffage par le sol, le protocole de mise en chauffe pour chauffage de sol conformément à la norme doit être respecté.
- Travailler selon les règles générales de l'art.
- Eviter une adhérence à 3 points !
- Données/remarques/directives qui doivent être connues par l'appliquant (professionnel), ne sont plus citées.
- Consultez NIT 237, NIT 213, NIT 227 et NIT 179 du CSTC.

La présente fiche technique annule et remplace tous documents précédents. Nous préservons le droit de modifier nos produits sans avis préalable. L`utilisateur doit tester l`application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Les informations communiquées par nos services et qui ne figureraient pas dans cette notice, doivent faire l`objet d`une confirmation écrite. Dupliquer cette publication en toute forme est interdit sans accord écrit. © BTC® sa. Tous les droits réservés.

Bouw Techniek Compakta - Heirweg 196 - B-9270 Laarne
T.: 09/355.87.27 - F.: 09/355.30.87 - www.btc-compakta.be - info@btc-compakta.be