



MUREXIN® Betonkosmetik Repol BK 05

Mortier de réparation et de retouche en épaisseurs de couche de ± 2 mm

Domaine d'application

A l'intérieur et à l'extérieur ; pour renouveler et retoucher le béton de parement et des surfaces en béton tachées et poreuses.

<u>Convient</u>: sur tous les supports minéraux du bâtiment particulièrement en cas de béton de parement.

Ne convient pas: sur du bois, des matières synthétiques,

du métal et des supports hydrofugés.

Caractéristiques

- Forme poudreuse
- Prise hydraulique
- Résistant au gel et aux intempéries
- Enrichi
- Prise rapide

Données techniques

Normes climatiques de 20°C / 60% humidité relative de l'air

Densité ± 1,00 kg/dm³
Consommation d'eau ± 0,38 l/kg
Epaisseur de couche ± 2 mm
Temps de mise en œuvre ± 15 minutes

Les valeurs mentionnées sont des valeurs moyennes réalisées en laboratoire. A cause de l'emploi de matières premières naturelles, les valeurs indiquées peuvent légèrement différer dans une seule livraison sans que la qualité du produit est influencée.

Emballage



25 kg

Conservation

± 12 mois stocker sec, frais et à l'abri du gel sur des palettes en emballage d'origine fermé

Consommation

± 1,4 kg par m² par mm d'épaisseur de couche

Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité.

Mise en œuvre

Outillage

Malaxeur électrique lent, récipient, truelle, taloche, spatule.

Suppor

Le support doit être propre, sec, stable, résistant, sain, cohésif, non-gelé et exempt de poussière et toutes traces de graisse, d'huile et de laitance de ciment. Le support doit répondre aux normes et directives nationales et Européennes de la technique actuelles et les « règles générales de l'art ».

Préparer le support en prenant des mesures appropriés.

Préparation

Nettoyer le support soigneusement et pré humidifier les supports poreux!

<u>Mélange</u>

Gâcher dans un récipient propre avec un malaxeur électrique lent jusqu'à l'obtention d'un masse homogène et sans grumeaux (temps de mélange ± 4 minutes).

Mise en oeuvre

Appliquer Murexin[®] Betonkosmetik Repol BK 05 sur le support encore humide (humide sur humide). L' épaisseur de couche maximale ne peut pas dépasser le 2 mm !

Finition

Eviter le séchage trop vite en prenant des mesures appropriés.



MUREXIN® Betonkosmetik Repol BK 05

Mortier de réparation et de retouche en épaisseurs de couche de ± 2 mm

Directives et remarques

Directives concernantes les produits

- Une mise en œuvre dehors les indications idéales de température et d'humidité peut significativement influencer les caractéristiques du produit.
- Chambrer les produits d'une manière adéquate avant mise en œuvre.
- N'ajouter pas de produits étrangers afin de maintenir les caractéristiques du produit

- Respecter les quantités d'eau à ajouter ou les directives concernantes la dilution.
 Tester la précision de teinte de produits avant emploi en cas de produits teintés.
 L'uniformité de la teinte ne peut être garantie que lors d'emploi de matériaux provenant de la même production.
 La tonalité est sensiblement influencée par les conditions environnementales.

Directives concernantes l'environnement

- Ne pas utiliser à des températures inférieures à + 15°C!

- Température idéale du matériel, support et de l'air se trouve entre +15°C jusqu'à +25°C.
 Humidité idéale est fixée à 40% jusqu'à 60% d'humidité relative.
 Les délais de séchage, de réaction et de durcissement sont rallongés par basse température et forte humidité et sont raccourcis par haute température.
- Veiller à une ventilation adéquate lors du séchage, temps de réaction et de durcissement ; éviter courant d'air. Tenir hors de rayons directs du soleil et protéger contre du vent et du temps !
- Protéger les éléments de constructions adjacents.

Remarques

- En principe nous conseillons de toujours faire un test de preuve ou de faire un petit test en avant.
- Toujours respecter les données de produit de tous les produits de Murexin utilisés dans le système
- Travailler selon les règles générales de l'art.
 Données/remarques/directives qui doivent être connues par l'appliquant (professionnel), ne sont plus citées.

La présente fiche technique annule et remplace tous documents précédents. Nous préservons le droit de modifier nos produits sans avis préalable. L'utilisateur doit tester l'application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Les informations communiquées par nos services et qui ne figureraient pas dans cette notice, doivent faire l'objet d'une confirmation écrite. Dupliquer cette publication en toute forme est interdit sans accord écrit. © BTC® sa. Tous les droits réservés.