# Seifert® Mortier à maçonner couche mince 2 en 1

## Mortier de jointoiement et mortier à maçonner combi

### Domaine d'application

Maçonnerie de briques absorbantes ou non. Maçonnerie d'éléments en béton.
Le mortier est prêt à gâcher. Constitué de liant hydraulique et de granulats calibrés, il est destiné au lit de pose et à la réalisation des joints quelle que soit la porosité des briques.

### Caractéristiques

- Composé de matières premières sélectionnées, séchées, préparées et soigneusement dosées selon la formule suivante : grains de quartz roulés et séchés de 0,1 à 2 mm, pierre naturelle finement moulue, ciment blanc, produits hydrofuges à base de stéarates colorants minéraux, adjuvants spécifiques.
- Résistance à la flexion 28 jours: > 3 MPa
- Résistance à la compression 28 jours: > 11 MPa
- Epaisseur de joint : 4 - 8 mm
- Début de prise 20°C: 7 heures
- Fin de prise à 20°C: 11 heures

### Emballage

25 kg

### Consommation

± 4 kg/m²/mm d'épaisseur ; consommation indicative comme celle-ci dépend fortement du type de la maçonnerie et de la mise en œuvre, elle ne tient pas compte des creux ou des perforations éventuels.

### Mise en oeuvre

-Le support doit être propre, sain et dépoussiéré.
-Pour les supports poreux, ou par temps chaud, humidifier préalablement les briques.
-Mélanger manuellement ou mécaniquement de préférence 1 sac de 25 kg de « mortier 2 en 1 » avec ± 4 litres d'eau potable environ jusqu'à obtention d'un mélange homogène.
-Le produit peut s'appliquer manuellement à la truelle, à la poche ou mécaniquement à l'aide d'une pompe à piston.
-Remplir complètement les joints verticaux et horizontaux.
-Température limites d'utilisation : +5°C à +35°C.
-Ne pas utiliser sur support ruisselant, gelé ou par temps de gel.
-Après finition, et par forte chaleur ou vent, protéger le mortier de la dessiccation par humidification de la surface sans la l'imbiber.
-Après finition et par temps de pluie, protéger la maçonnerie fraîche d'une absorption excessive d'eau en la recouvrant et ce afin d'éviter l'apparition d'efflorescences.
-Ne pas utiliser sur des supports immergés.
-Ne mélanger jamais du mortier frais et de l'ancien, ni ne rajouter d'eau au produit une fois gâché.

La présente fiche technique annule et remplace tous documents précédents. Nous préservons le droit de modifier nos produits sans avis préalable. L`utilisateur doit tester l`application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Les informations communiquées par nos services et qui ne figureraient pas dans cette notice, doivent faire l`objet d`une confirmation écrite. Dupliquer cette publication en toute forme est interdit sans accord écrit. © BTC® sa. Tous les droits réservés.


Bouw Techniek Compakta - Heirweg 196 - B-9270 Laarne
T.: 09/355.87.27 - F.: 09/355.30.87 - www.btc-compakta.be - info@btc-compakta.be