Seifert® Mortier-colle

Mortier-colle coloré

Domaine d'application

- Collage de briques absorbantes ou non
- Collage d'éléments de béton

Facile à mettre en œuvre et confort de travail optimal grâce à la formule « sans poussière ».
Mortier-colle, prêt à l'emploi, constitué de liant hydraulique et de granulats calibrés.
Il est destiné au lit de pose et à la réalisation des joints quelle que soit la porosité des briques.

Données techniques

Essais réalisés sur éprouvettes 4x4x16, conservées à 20°C et 90% d'humidité

- Résistance à la flexion 28 jours: > 5 MPa
- Résistance à la compression 28 jours: > 17 MPa
- Epaisseur de joint: 3 - 6 mm
- Début de prise à 20°C: 6 - 7 heures
- Fin de prise à 20°C: 7 - 9 heures

Emballage

25 kg

Consommation

± 4 kg/m²/mm d'épaisseur; consommation indicative comme celle-ci dépend fortement du type de la maçonnerie et de la mise en œuvre et on ne tient pas compte des creux ou des perforations éventuels des briques.

Mise en œuvre

- Le support doit être propre, sain et dépoussiéré.
- Pour les supports poreux, ou par temps chaud, humidifier préalablement les briques.
- Mélanger manuellement ou mécaniquement de préférence 1 sac de 25 kg avec ± 4 litres d'eau potable jusqu'à obtention d'un mélange homogène.
- Le produit peut s'appliquer manuellement à la poche ou mécaniquement à l'aide d'une pompe à piston.
- Le contact de collage entre mortier et pierre doit absolument être minimum 2/3 de la surface de la pierre et appliqué en couche continue.

Précautions

- Températures limites d'utilisation: +5°C à +35°C.
- Ne pas utiliser sur support ruisselant, gelé ou par temps de gel dans les 24 heures.
- Après finition, et par forte chaleur ou vent, protéger le mortier de la dessiccation par humidification de la surface sans la l'imbiber.
- Après finition et par temps de pluie, protéger la maçonnerie fraîche d'une absorption excessive d'eau en la recouvrant afin d'éviter l'apparition d'efflorescences.
- Ne pas utiliser sur des supports immergés.
- Ne mélanger jamais du mortier frais et de l'ancien, ni ne rajouter d'eau au produit une fois gâché.
- Mettre toujours un échantillon pour l'approbation des couleurs (tenez en compte que vous mettez l'échantillon aux mêmes conditions climatiques que la maçonnerie).

Consulter notre fiche de données de sécurité.

La présente fiche technique annule et remplace tous documents précédents. Nous préservons le droit de modifier nos produits sans avis préalable. L`utilisateur doit tester l`application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Les informations communiquées par nos services et qui ne figureraient pas dans cette notice, doivent faire l`objet d`une confirmation écrite. Dupliquer cette publication en toute forme est interdit sans accord écrit. © BTC® sa. Tous les droits réservés.

Etat: 2016-12-16 - Version: 2015-09-18

Bouw Techniek Compakta - Heirweg 196 - B-9270 Laarne
T.: 09/355.87.27 - F.: 09/355.30.87 - www.btc-compakta.be - info@btc-compakta.be