# SEIFERT® Mortier à plein bain

## Mortier à plein bain coloré

### Domaine d'application

- Nouvelles constructions et rénovations (briques, parpaings,…)
- A l'extérieur comme à l'intérieur

### Caractéristiques

La technologie exclusive "sans poussière" du mortier coloré « tout en un » de maçonnerie et de jointoiement permet un meilleur confort de travail et une extrême facilité de mise en oeuvre.
Mortier prêt à gâcher, constitué de liant hydraulique et de granulats calibrés, destiné aux différents lits de pose pour des briques et des parpaings.

### Données techniques

Résistance à la compression à 28 jours: > 5 N/mm²
Résistance à la flexion à 28 jours: > 2 N/mm²
Début de prise à 20°C: 7 heures
Fin de prise à 20°C: 11 heures
(Essais réalisés sur éprouvettes 4x4x16, conservées à 20°C et 90% d'humidité)

**Coloris**
Blanc - Crème - Gris - Brun - Noir - Rouge - Violet (pourpre)

### Emballage

25 kg

### Conservation

Un an au minimum,
stocker sec sur des palettes en emballage d'origine fermé.

### Consommation

± 45 - 50 kg/m² (pour des joints de 12 mm en fonction du format des briques).

### Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité.

### Mise en œuvre

**Préparation du support**
Le support doit être propre, sain, dépoussiéré. Ne pas utiliser sur un support gelé.
Le sablage des briques peut réduire l'adhérence de la surface.
Pour les supports poreux, ou par temps chaud ou venteux, humidifier légèrement les briques si nécessaire.
**Préparation du produit**
Mélanger de préférence mécaniquement (ou manuellement) jusqu' à obtention d'un mélange homogène et sans grumeaux : 1 sac de 25 kg avec ± 3,5 litres d' eau potable afin d' obtenir la bonne consistance.
**Application du produit**
Le produit peut être appliqué à l'aide d' une truelle . Le temps d'utilisation de la gâchée est d' environ 2 heures.

### Précautions d'emploi

- Températures limites d'utilisation: + 5°C à + 27°C.
- Ne pas utiliser sur support ruisselant, gelé ou par temps de gel dans les 48 heures.
- Après finition, par forte chaleur ou vent, protéger le mortier de la dessiccation par humidification de la surface sans le délaver.
- Après finition, par temps de pluie, protéger la maçonnerie fraîche d'une absorption excessive d' eau en la recouvrant et ce afin d' éviter l' apparition d' efflorescences.
- Ne pas utiliser pour des supports immergés.
- Ne jamais mélanger du mortier frais et de l'ancien.
- Consulter la fiche de données de sécurité.
- Préparez toujours un échantillon pour l'approbation des couleurs (tenez compte du fait que la préparation de l' échantillon doit se faire dans les mêmes conditions climatiques que la future maçonnerie).
- Vérifiez le nom du mortier coloré de maçonnerie et de jointoiement et contrôlez le mortier avant traitement.

La présente fiche technique annule et remplace tous documents précédents. Nous préservons le droit de modifier nos produits sans avis préalable. L`utilisateur doit tester l`application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Les informations communiquées par nos services et qui ne figureraient pas dans cette notice, doivent faire l`objet d`une confirmation écrite. Dupliquer cette publication en toute forme est interdit sans accord écrit. © BTC® sa. Tous les droits réservés.

Etat: 2017-03-21

Bouw Techniek Compakta - Heirweg 196 - B-9270 Laarne
T.: 09/355.87.27 - F.: 09/355.30.87 - www.btc-compakta.be - info@btc-compakta.be