MUREXIN® Imprägniergrund CURA IG 20

Imprégnation prête à l'emploi

Domaine d'application

Imprégnation spéciale prête à l'emploi avec substances actives pour protéger contre la pénétration d'huile et d'eau.
Le produit est à base d'eau et ne contient donc pas de solvants organiques.
Emploi à l'intérieur et à l'extérieur.
Protège de la pierre naturelle polie et rugueuse, matériaux rugueux et polis contenants de chaux, pierres en béton, cotto, carreaux absorbants non émaillés et selon l'absorption, aussi grès cérame fin.
Produit à faible odeur qui s'évapore vite ; pour cette raison aussi pour l'intérieur.
Néanmoins il faut de la ventilation.

Caractéristiques

- Prêt à l'emploi
- Protection durable
- Hydrofuge

Données techniques

Normes climatiques de 20°C / 60% humidité relative de l'air

Densité	± 1,00 g/cm³
Couleur	jaune transparent
Température de mise en œuvre	+5°C jusqu'à +25°C

Les valeurs mentionnées sont des valeurs moyennes réalisées en laboratoire.
A cause de l'emploi de matières premières naturelles, les valeurs indiquées peuvent légèrement différer dans une seule livraison sans que la qualité du produit est influencée.

Unité de vente

1 litre

Conservation

± 5 ans, stocker frais, sec et à l'abri du gel en emballage d'origine fermé

Consommation

Selon l'absorption du support
± 20 m²/l

Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité.

Mise en œuvre

Outillage recommandé
Brosse, rouleau, raclette d'essuie, pulvérisateur.

Mise en œuvre
Le produit pénètre dans le support et forme un très mince film dans les capillaires. Cela réduit la pénétration des contaminants aqueux et huileux. L'apparence de la surface ne change guère. Il n'y a pas d'éclat. Un renforcement de la couleur minimal, selon le support, est possible.
Le revêtement doit être complètement sec, exempt de taches et propre avant la mise en œuvre.
Enlever les saletés avec un nettoyant approprié.
Bien agiter avant utilisation. Appliquer l'imprégnation non diluée avec des outils appropriés suffisamment et uniformément.
En cas de surfaces polies, assurer une distribution uniforme par balayage plusieurs fois.
Ces mesures sont nécessaires car le produit se contractera différemment en taches / flaques d'eau. Les surfaces mal traitées ne seront pas protégées de manière adéquate. Enlevez trop de produit après ± 10 à 20 minutes. Ne le laissez pas sécher. Ne traiter qu'en surfaces partielles. Répétez éventuellement sur des surfaces rugueuses et très absorbantes.
Après ± 20 minutes (20°C), le produit commence à sécher sur la surface.

Bouw Techniek Compakta - Heirweg 196 - B-9270 Laarne
T.: 09/355.87.27 - F.: 09/355.30.87 - www.btc-compakta.be - info@btc-compakta.be

MUREXIN® Imprägniergrund CURA IG 20

Imprégnation prête à l'emploi

Directives et remarques

En cas de matériaux polis sensibles aux acides tels que le calcaire et le marbre, appliquer une surface d'essai de toute façon, car le brillant de polissage peut être endommagé.
Bien que les produits à base d'eau soient plus tolérants aux supports humides, un revêtement sec est requis.
Si le support n'est pas suffisamment sec, le produit ne peut pas pénétrer dans les capillaires car ils sont déjà remplis d'eau.
En cas de surfaces partiellement desséchées, la différence de pouvoir pénétrant peut mener à un image optique inégal où l'intensité de la couleur varie.

Directives concernantes les produits

- Une mise en œuvre dehors les indications idéales de température et d'humidité peut significativement influencer les caractéristiques du produit.
- Chambrer les produits d'une manière adéquate avant mise en œuvre.
- N'ajouter pas de produits étrangers afin de maintenir les caractéristiques du produit.
- Respecter les quantités d'eau à ajouter ou les directives concernantes la dilution.
- Tester la précision de teinte de produits avant emploi en cas de produits teintés.
- L'uniformité de la teinte ne peut être garantie que lors d'emploi de matériaux provenant de la même production.

Directives concernantes l'environnement

- Ne pas utiliser à des températures inférieures à + 5°C!
- Température idéale du matériel, support et de l'air se trouve entre +15°C jusqu'à +25°C.
- Humidité idéale est fixée à 40% jusqu'à 60% d'humidité relative.
- Les délais de séchage, de réaction et de durcissement sont rallongés par basse température et forte humidité et sont raccourcis par haute température.
- Veiller à une ventilation adéquate lors du séchage, temps de réaction et de durcissement ; éviter courant d'air.
- Tenir hors de rayons directs du soleil et protéger contre du vent et du temps !
- Protéger les éléments de constructions adjacents.

Remarques

- En principe nous conseillons de toujours faire un test de preuve ou de faire un petit test en avant.
- Toujours respecter les données de produit de tous les produits utilisés dans le système.
- Travailler selon les règles générales de l'art.
- Données/remarques/directives qui doivent être connues par l'appliquant (professionnel), ne sont plus citées.

La présente fiche technique annule et remplace tous documents précédents. Nous préservons le droit de modifier nos produits sans avis préalable. L`utilisateur doit tester l`application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Les informations communiquées par nos services et qui ne figureraient pas dans cette notice, doivent faire l`objet d`une confirmation écrite. Dupliquer cette publication en toute forme est interdit sans accord écrit. © BTC® sa. Tous les droits réservés.

Bouw Techniek Compakta - Heirweg 196 - B-9270 Laarne
T.: 09/355.87.27 - F.: 09/355.30.87 - www.btc-compakta.be - info@btc-compakta.be