

ILLBRUCK® ME902

Spray Butyle & Bitume

Domaine d'application

La base du Spray Primaire butyl & bitume illbruck ME902 est un polymère de caoutchouc synthétique avec solvants.
Le Primaire est utilisé pour l'augmentation de la fixation initiale et pour une préparation des surfaces, notamment sur les supports poreux (béton, pierre). Il favorise l'adhérence lors de la mise en oeuvre des membranes illbruck à base de butyl ou de bitume.

Caractéristiques

- séchage rapide
- rapide et facile d'utilisation
- dosage précis et économique
- amélioration de l'adhérence
- légère consolidation du support

Données techniques

Caractéristiques

Temps d'ouverture à +20°C
Temps ouvert d'évaporation à :
+20°C
+ 5°C
0°C
- 5°C

Valeurs

8 heures
Environ :
• 10 min
• 20 min
• 30 min
• 40 min

Emballage



500 ml - transparent

Dimensions

largeur x épaisseur (en mm)

50 x 1,2

75 x 1,2

100 x 1,2

150 x 1,2

Autres dimensions sur demande

Stockage

18 mois, dans son emballage d'origine
fermé, dans un endroit frais et sec,
entre +5°C et +25°C

Consommation

variable selon le support pour une largeur
de 4 cm environ 50 m par aérosol

Mesures de sécurité

Voir la fiche de données de sécurité.

Mise en œuvre

Préparation

- Avant toute application, il est nécessaire de vérifier la compatibilité avec le support.
(Les peintures, laques et matières plastiques sont notamment susceptibles d'être dissoutes).
- Eliminer les parties non adhérentes du support ainsi que les traces d'anciennes peintures ou de produits d'imprégnation.
- Le primaire s'applique à partir de -5 °C, sur support sec, dépoussiéré et exempt de graisse.

Mise en œuvre

- Pulvériser le primaire de manière régulière et avec soin sur la surface.
- Si l'humidification de la surface est difficile, renouveler le procédé.
- Les substrats fortement absorbants ou très abrasifs doivent être appliqués de préférence avec un pinceau.
- Protéger toutes les zones avoisinantes, par exemple au moyen d'une bande adhésive.
- La surface traitée ne doit pas être exposée à la poussière ou l'humidité.
- Nettoyer immédiatement les projections éventuelles.

Nettoyage

- Les éclaboussures doivent être immédiatement nettoyées.

La présente fiche technique annule et remplace tous documents précédents. Nous préservons le droit de modifier nos produits sans avis préalable. L'utilisateur doit tester l'application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Les informations communiquées par nos services et qui ne figureraient pas dans cette notice, doivent faire l'objet d'une confirmation écrite. Dupliquer cette publication en toute forme est interdit sans accord écrit. © BTC® sa. Tous les droits réservés.