

AUSTROTHERM® PE 25

Film mousse en PE

Domaine d'application

Isolation de bruit de contact parfait sous parquet et laminat.
Comme isolation de bruit de contact, aussi pour application sous chauffage par le sol. Amélioration de bruit de contact 16-18 dB en cas de 3 mm, 20 dB en cas de 5 mm.

Caractéristiques

- Mise en œuvre aisée
- Pas de poussière
- Pas de peluches
- Chimique neutre
- Ne pourris pas
- Récyclable
- Indéchirable
- Hydrofuge

Données techniques

Résultats climat normalisé 20°C / 60% d'humidité relative

Matériel	Film mousse en PE
Densité	22 - 25 kg/m ³
Coefficient de conductibilité thermique λ	0,045 W/mK
Epaisseur	2 - 10 mm
Résistance à la température	De -30°C à +90°C
Comportement au feu	E
Température d'application maximale	90 °C
Sans CFC, HCFC ou HFC	
Incompatible avec le bitume froid, la masse de bitume avec des solvants, les produits à base de goudron, l'acétone, l'éther, l'ester de vinaigre, la dilution nitrique, le benzol, le xylol, la dilution de laque, le trichloréthylène, le tétrachlorure de carbone, la térébenthine, les hydrocarbures aliphatiques saturés tels que le cyclohexane, l'alcool désinfectant, l'alcool à usage d'essai, l'essence normale et l'essence super.	

Respectez les normes, directives et spécifications techniques concernant le support!

Emballage



Conservation

Conserver à l'abri de l'humidité, du rayonnement ultraviolet (soleil), de l'humidité et des chocs mécaniques.

Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité.

La présente fiche technique annule et remplace tous documents précédents. Nous préservons le droit de modifier nos produits sans avis préalable. L'utilisateur doit tester l'application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Les informations communiquées par nos services et qui ne figureraient pas dans cette notice, doivent faire l'objet d'une confirmation écrite. Dupliquer cette publication en toute forme est interdit sans accord écrit. © BTC® sa. Tous les droits réservés.