AUSTROTHERM® PE 200

Film mousse en PE avec pare-vapeur intégré

Domaine d'application

Isolation de bruit de contact avec pare-vapeur intégré, parfait sous parquet et laminat.
Isolation de bruit de contact entre le parquet/laminat et la chape, augmente le confort de marche, protège le parquet et le laminat contre de l'humidité de la chape.
Le PE 5/200 convient également sous la chape.
Mise en œuvre aisée grâce au bord autocollant.
Aussi pour utilisation au-dessus chauffage par le sol.

Caractéristiques

- Mise en œuvre aisée
- Pas de poussière
- Pare-vapeur intégré
- Pas de peluches

Données techniques

Résultats climat normalisé 20°C / 60% d'humidité relative

Densité	20 - 25 kg/m³
Résistance de compression	10 kPa
Couleur	bleu
Résistance thermique	0,0488 m²WK/W
Amélioration de bruit de contact	16 - 18 dB
Diffusion de vapeur d'eau équivalente	>100 m valeur sD
Epaisseur	PE 2/200: 2,2 mm PE 3/200: 3 mm PE 5/200: 5 mm
Largeur rouleau	PE 2/200: 1 m PE 3/200: 1 m PE 5/200: 1,25 m
Résistance à la température	De -30°C à +90°C
Comportement au feu	E
Température d'application maximale	90 °C

Sans CFC, HCFC ou HFC
Incompatible avec le bitume froid, la masse de bitume avec des solvants, les produits à base de goudron, l'acétone, l'éther, l'ester de vinaigre, la dilution nitrique, le benzol, le xylol, la dilution de laque, le trichloréthylène, le tétrachlorure de carbone, la térébenthine, les hydrocarbures aliphatiques saturés tels que le cyclohexane, l'alcool désinfectant, l'alcool à usage d'essai, l'essence normale et l'essence super.

Respectez les normes, directives et spécifications techniques concernant le support!

Emballage

Conservation

Conserver à l'abri de l'humidité, du rayonnement ultraviolet (soleil), de l'humidité et des chocs mécaniques.

Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité.

La présente fiche technique annule et remplace tous documents précédents. Nous préservons le droit de modifier nos produits sans avis préalable. L`utilisateur doit tester l`application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Les informations communiquées par nos services et qui ne figureraient pas dans cette notice, doivent faire l`objet d`une confirmation écrite. Dupliquer cette publication en toute forme est interdit sans accord écrit. © BTC® sa. Tous les droits réservés.

Etat: 2019-04-23 - Version: 2019-03

Bouw Techniek Compakta - Heirweg 196 - B-9270 Laarne
T.: 09/355.87.27 - F.: 09/355.30.87 - www.btc-compakta.be - info@btc-compakta.be