



BTC® Sieblinie F

Sable de quartz, lavé et séché au feu

Domaine d'application

Avec BTC® Sieblinie F en combinaison avec le Murexin® Epoxy Basisharz EP 70 BM un mortier à base de résine d'époxy est fabriqué.
Le mortier à la résine de réaction est appliqué sur toute la surface comme chape de résine à l'époxy ou est utilisé localement comme du mortier de réparation.
Le mortier onctueux est très approprié pour la réalisation de cimaises.

Caractéristiques

Mélange de sable, pré-dosé et prêt à poser avec additifs spéciaux pour la préparation de mélanges de chape de résine de réaction, épaisseur de grain 1,2 mm

- comme chape en couches jusqu'à 7 mm
- avec une charge de 1:8 étanche
- consistance onctueuse

Données techniques

Normes climatiques de 20°C / 60% humidité relative de l'air

Couleur	Sable naturel
Densité de la chape (charge 1 : 8)	± 2,0 g/cm ³
Charge	1 : 8 à 1 : 12 en poids

Les valeurs mentionnées sont des valeurs moyennes réalisées en laboratoire. A cause de l'emploi de matières premières naturelles, les valeurs indiquées peuvent légèrement différer dans une seule livraison sans que la qualité du produit est influencée.

Emballage

25 kg

Conservation

± 12 mois stocker sec, frais et à l'abri du gel sur des palettes en emballage d'origine fermé

Consommation

Charge 1 : 8
± 2,0 kg/m² par mm de couche.
La consommation dépend de la nature du support.

Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité.

Indications concernant le degré de remplissage

Les degrés de remplissage indiqués ont un rapport avec une température du matériel et de l'objet de 20°C. Des températures hautes, respectivement basses changent le degré de remplissage. Des données importantes de mise en œuvre comme par exemple le temps d'attente entre les phases de travail ou la préparation du support sont marquées dans la fiche technique de Murexin® Epoxy Basisharz EP 70 BM.

La présente fiche technique annule et remplace tous documents précédents. Nous préservons le droit de modifier nos produits sans avis préalable. L'utilisateur doit tester l'application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Les informations communiquées par nos services et qui ne figureraient pas dans cette notice, doivent faire l'objet d'une confirmation écrite. Dupliquer cette publication en toute forme est interdit sans accord écrit. © BTC® sa. Tous les droits réservés.