

MUREXIN® Multikleber Vibrax VPU 93

Colle universelle à base de PU

Domaine d'application

Colle universelle à base de PU, de haute qualité, durablement élastique. Pour le collage de tout carrelage céramique et pierre naturelle non-translucide et insensible à l'humidité sur tous les supports stables comme panneaux en bois (multiplex WBP ou aggloméré type B), matériaux exempts de rouille et d'huile comme métaux, acier, aluminium, verre, béton, chapes et plâtrage à base de chaux-ciment.

Caractéristiques

- Emploi à l'intérieur et à l'extérieur
- Sur des supports stables vibrants
- Bicomposant
- Exempt d'eau et de solvants

Données techniques

Normes climatiques de 20°C / 60% humidité relative de l'air

Couleur	blanc
Base chimique	PU
Proportion de mélange A : B	2,26:0,74
Temps de mise en œuvre	± 40 minutes
Densité	1,5 kg/l
Temps de séchage	24 heures
Résistance à la traction-flexion	S2
Circulation piétonne	après ± 8 heures
Résistant	après ± 12 heures
Épaisseur de couche	jusqu'à 10 mm
Comportement au feu	Classe de feu E

Les valeurs mentionnées sont des valeurs moyennes réalisées en laboratoire. A cause de l'emploi de matières premières naturelles, les valeurs indiquées peuvent légèrement différer dans une seule livraison sans que la qualité du produit est influencée.

Mise en œuvre

Outillage

Malaxeur lent.

Support

Le support doit être propre, sec, stable, résistant, sain, cohésif, non-gelé et exempt de poussière et toutes traces de graisse, d'huile et de laitance de ciment. Le support doit répondre aux normes et directives nationales et Européennes de la technique actuelles et les « règles générales de l'art ».

Mélange

Ajouter dans un récipient propre les 2 composants A + B, en vous assurant que les deux emballages sont vidés correctement. Mélanger bien avec un malaxeur. Puis, verser le mélange dans un autre récipient propre et mélanger de nouveau.

Mise en œuvre

Appliquer le mortier sur le support en épaisseur de couche régulière et talocher. Puis poser le carrelage dans le lit de pose. Pendant le temps de prise, le VPU 93 ne peut pas entrer en contact avec de l'eau. Nettoyer ensuite le céramique avec EP V4 ou Reinigungstücher R 500.

Emballage



2,26 kg + 0,74 kg

Conservation

± 12 mois stocker frais, sec et à l'abri du gel sur des palettes en emballage d'origine fermé

Consommation

Dépendant du dentelure

6 mm	± 2 kg/m ²
8 mm	± 2,4 kg/m ²
10 mm	± 2,8 kg/m ²

Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité.

MUREXIN® Multikleber Vibrax VPU 93

Colle universelle à base de PU

Directives importantes

Directives concernant les produits

- Une mise en œuvre dehors les indications idéales de température et d'humidité peut significativement influencer les caractéristiques du produit.
- Chamber les produits d'une manière adéquate avant mise en œuvre.
- N'ajouter pas de produits étrangers afin de maintenir les caractéristiques du produit.
- Respecter les quantités d'eau à ajouter ou les directives concernant la dilution.
- Tester la précision de teinte de produits avant emploi en cas de produits teintés.
- L'uniformité de la teinte ne peut être garantie que lors d'emploi de matériaux provenant de la même production.
- La tonalité est sensiblement influencée par les conditions environnementales.

Directives concernant l'environnement

- Ne pas utiliser à des températures inférieures à + 5°C!
- Température idéale du matériel, support et de l'air se trouve entre +15°C jusqu'à +25°C.
- Humidité idéale est fixée à 40% jusqu'à 60% d'humidité relative.
- Les délais de séchage, de réaction et de durcissement sont rallongés par basse température et forte humidité et sont raccourcis par haute température.
- Veiller à une ventilation adéquate lors du séchage, temps de réaction et de durcissement ; éviter courant d'air.
- Tenir hors de rayons directs du soleil et protéger contre du vent et du temps !
- Protéger les éléments de constructions adjacents.

Remarques

- En principe nous conseillons de toujours faire un test de preuve ou de faire un petit test en avant.
- Toujours respecter les données de produit de tous les produits de Murexin utilisés dans le système.
- En cas de chapes avec chauffage par le sol, le protocole de mise en chauffe pour chauffage de sol conformément à la norme doit être respecté.

La présente fiche technique annule et remplace tous documents précédents. Nous préservons le droit de modifier nos produits sans avis préalable. L'utilisateur doit tester l'application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Les informations communiquées par nos services et qui ne figureraient pas dans cette notice, doivent faire l'objet d'une confirmation écrite. Dupliquer cette publication en toute forme est interdit sans accord écrit. © BTC® sa. Tous les droits réservés.