MUREXIN® Epoxy Fugenmörtelreiniger ERY 92

Nettoyant pour voiles de résine d'époxy

Domaine d'application

Produit nettoyant acide, contenant du solvant.
Produit nettoyant pour l'élimination des voiles en résine époxy qui peuvent apparaître lors de travaux avec du mortier de jointoiement à base de résine réactive sur les carreaux céramiques et les mosaïques en verre. Convient également aux pierres naturelles (même rudes) résistantes aux acides.

Données techniques

Normes climatiques de 20°C / 60% humidité relative de l'air

Densité	± 1,1 g/cm³
Couleur	transparent
Température de mise en œuvre	+10°C jusqu'à +30°C
Valeur Ph	± 2,5

Les valeurs mentionnées sont des valeurs moyennes réalisées en laboratoire.
A cause de l'emploi de matières premières naturelles, les valeurs indiquées peuvent légèrement différer dans une seule livraison sans que la qualité du produit est influencée.

Unité de vente

1 litre

Conservation

± 24 mois, stocker frais, sec et à l'abri du gel en emballage d'origine fermé

Consommation

± 15 m²/litre (valeur indicatrice)

Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité.

Mise en œuvre

Porter des gants lors de l'application ! Appliquer sur le support sec au rouleau ou au pinceau et laisser agir jusqu'à 2 heures (à 20 °C) selon le degré d'encrassement et de durcissement. Nettoyer ensuite avec une éponge ou un pad doux, appliquer de l'eau et brosser. Rincer ensuite immédiatement abondamment à l'eau!
Attention! Contrôler impérativement l'adéquation du produit au préalable et son effet sur une surface d'essai. À n'utiliser que sur des supports résistants aux acides. Les surfaces sensibles aux acides peuvent être irrémédiablement détériorées! Les matériaux sensibles aux solvants (bois, surfaces laquées, etc.) doivent être protégés par des mesures adaptées (encollage par exemple). Des délais d'action trop longs peuvent avoir une influence sur la couleur du joint ou le rendre souple et le détruire. C'est pour cette raison qu'il faut contrôler de temps en temps la solidité du joint avant la fin du délai d'action recommandé. Laisser durcir les joints devenus souples pendant un temps (plusieurs jours) et protéger-les contre des sollicitations mécaniques pendant cette période.

Directives et remarques

Directives concernantes les produits

- Une mise en œuvre dehors les indications idéales de température et d'humidité peut significativement influencer les caractéristiques du produit.
- Chambrer les produits d'une manière adéquate avant mise en œuvre.
- N'ajouter pas de produits étrangers afin de maintenir les caractéristiques du produit.
- Respecter les quantités d'eau à ajouter ou les directives concernantes la dilution.
- Tester la précision de teinte de produits avant emploi en cas de produits teintés.
- L'uniformité de la teinte ne peut être garantie que lors d'emploi de matériaux provenant de la même production.

Directives concernantes l'environnement

- Température idéale du matériel, support et de l'air se trouve entre +15°C jusqu'à +25°C.
- Humidité idéale est fixée à 40% jusqu'à 60% d'humidité relative.
- Les délais de séchage, de réaction et de durcissement sont rallongés par basse température et forte humidité et sont raccourcis par haute température.
- Veiller à une ventilation adéquate lors du séchage, temps de réaction et de durcissement ; éviter courant d'air.
- Tenir hors de rayons directs du soleil et protéger contre du vent et du temps !
- Protéger les éléments de constructions adjacents.

Remarques

- En principe nous conseillons de toujours faire un test de preuve ou de faire un petit test en avant.
- Toujours respecter les données de produit de tous les produits utilisés dans le système.
- Travailler selon les règles générales de l'art.
- Données/remarques/directives qui doivent être connues par l'appliquant (professionnel), ne sont plus citées.

La présente fiche technique annule et remplace tous documents précédents. Nous préservons le droit de modifier nos produits sans avis préalable. L`utilisateur doit tester l`application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Les informations communiquées par nos services et qui ne figureraient pas dans cette notice, doivent faire l`objet d`une confirmation écrite. Dupliquer cette publication en toute forme est interdit sans accord écrit. © BTC® sa. Tous les droits réservés.

Etat: 2022-04 - Version: 2019-09-18

Bouw Techniek Compakta - Heirweg 196 - B-9270 Laarne
T.: 09/355.87.27 - F.: 09/355.30.87 - www.btc-compakta.be - info@btc-compakta.be