Compaktabloc®

Pour la pose de blocs en béton cellulaire

Domaine d'application

Compaktabloc® s'utilise pour la pose de blocs en béton cellulaire, conformément à la technique de collage.
Compaktabloc® convient pour les applications intérieures et extérieures.
Compaktabloc® ne peut pas être appliqué en épaisseur de couche supérieure à 5 mm.

Caractéristiques

- prêt à l'emploi après l'ajoute de l'eau
- permet le montage ultra-rapide des blocs en béton cellulaire
- très bonne adhérence

Données techniques

Couleur	blanc
Temps pratique d'utilisation du mélange	± 2 heures
Temps de repos	± 3 minutes
Temps ouvert	± 20 minutes
Température de mise en œuvre	+ 5 °C - + 25 °C

Emballage

25 kg

Conservation

± 12 mois stocker sec et frais sur des palettes en emballage d'origine fermé

Consommation

± 25 kg pour ± 7,5 - 8 m² en cas d'une épaisseur de mur de 25 cm et une épaisseur de joint de ± 2 mm

Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité

Mise en œuvre

Préparation
Gâcher 25 kg de Compaktabloc® avec ± 6,75 litres d'eau pur et mélanger avec un malaxeur électrique lent (600 t/min).
Mélanger de nouveau brièvement après un temps de repos de ± 3 minutes et appliquer.

Mise en œuvre
La maçonnerie se passera selon la technique du collage.
Pour le montage des blocs en béton cellulaire avec des joints collés, suivre les directives du fabricant des blocs.
Poser la première rangée des blocs dans une couche épaisse de mortier amélioré de Compakta® Dispersion.
Pour les rangées suivantes, étaler le Compaktabloc de façon égale sur les côtés horizontaux et verticaux des blocs déjà montés, à l'aide d'une truelle dentelée.
Lors du montage des blocs, bien enfoncer la couche de mortier afin de limiter l'épaisseur des joints à 5 mm au maximum.
Poser les blocs dans le ciment-colle frais (au maximum 20 minutes après l'étalement du Compaktabloc® ; ce délai peut même être plus bref en cas de fortes températures ou par temps venteux).
Enlever le Compaktabloc superflu qui coule des joints.

La présente fiche technique annule et remplace tous documents précédents. Nous préservons le droit de modifier nos produits sans avis préalable. L`utilisateur doit tester l`application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Les informations communiquées par nos services et qui ne figureraient pas dans cette notice, doivent faire l`objet d`une confirmation écrite. Dupliquer cette publication en toute forme est interdit sans accord écrit. © BTC® sa. Tous les droits réservés.

Etat: 2018-05-14 - Version: 2009-05-20

Bouw Techniek Compakta - Heirweg 196 - B-9270 Laarne
T.: 09/355.87.27 - F.: 09/355.30.87 - www.btc-compakta.be - info@btc-compakta.be