MUREXIN® Spezial Haftgrund DX 9

Primaire pour presque tous les supports - à base de dispersion spéciale

Domaine d'application

Emploi à l'intérieur et à l'extérieur (sous abri).
Primaire qui favorise l'adhérence, après le temps de séchage on obtient une surface légèrement collante à recouvrir immédiatement.
Pour préparer les supports poreux et non-poreux.
Convient: sur presque tous les supports.
- Comme imprégnation pour des supports poreux et minéraux, comme des chapes à base de ciment, anhydrite et magnésite. Aussi en cas de chauffage par le sol.
- Comme préparation pour la pose de parquet en utilisant des colles exemptes de migrations.
- Comme pont d'adhérence avant la pose de carrelage et la ragréage ou l'égalisation (jusqu'à 10 mm) des carreaux, terrazzo, résidus non détachables de colles hydrauliques, des revêtements à base de résine époxy, des barrières contre l'humidité à base d'époxy ou le MS (exempt de migrations), sur du bois, du métal et sur asphalte coulé prétraité par grenaillage ou ponçage.

Ne convient pas: sur les sous-couches PUR et les panneaux OSB non poncés ou traités.

Caractéristiques

- 1 Composant
- Sans solvants
- Prêt à l'emploi
- Universel
- Séchage très rapide
- A haut rendement

Donnée techniques

Temps de séchage	30 à 60 min.
Densité	± 1,1 kg/dm³
Couleur	Mauve

Les valeurs mentionnées sont des valeurs moyennes réalisées en laboratoire.
A cause de l'emploi de matières premières naturelles, les valeurs indiquées peuvent légèrement différer dans une seule livraison sans que la qualité du produit est influencée.

Emballage

5 kg
10 kg

Conservation

± 12 mois stocker au frais, au sec et à l'abri du gel en emballage non-ouvert

Consommation

50 - 70 g/m²,
selon la nature du support

Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité

Contrôle de qualité - Documents de reference

Testé selon EC1-PLUS, GISCODE D1 / sans solvants selon TRGC 610

Mise en œuvre

Outillage
Rouleau en microfibre, brosse, pinceau

Support
Le support doit être sec, non gelé, résistant, stable et exempt de substances détachantes.

Préparation
Agiter avant emploi.

Mise en œuvre
Appliquer DX 9 en couche mince et uniforme sur le support propre.
Eviter la formation des flaques. Non-dilué sur des supports non-poreux.
Sur des supports à base de ciment très poreux dilué avec de l'eau jusqu'à max. 1:3.
Sur chape anhydrite, dilué jusqu'à max. 1:2.
Nettoyer immédiatement le DX 9 sur les surfaces environnants. Nettoyer l'outillage à l'eau après emploi.

Bouw Techniek Compakta - Heirweg 196 - B-9270 Laarne
T.: 09/355.87.27 - www.btc-compakta.be - info@btc-compakta.be

MUREXIN® Spezial Haftgrund DX 9

Primaire pour presque tous les supports - à base de dispersion spéciale

ATTENTION : Sur des supports non-poreux ragréer jusqu'à une épaisseur maximale de 10 mm (pour des couches jusqu'à 20 mm nous recommandons le produit Murexin SL 52).
En cas des épaisseurs de couche supérieures, après séchage de la première couche (au moins une nuit), appliquer une couche intermédiaire pure ou dilué jusqu'à 1:3. La seconde couche ne peut pas être plus épaisse que la première.

Directives et remarques

Directives concernantes les produits

- Une mise en œuvre dehors les indications idéales de température et d'humidité peut significativement influencer les caractéristiques du produit.
- Chambrer les produits d'une manière adéquate avant mise en œuvre.
- N'ajouter pas de produits étrangers afin de maintenir les caractéristiques du produit.
- Respecter les quantités d'eau à ajouter ou les directives concernantes la dilution.
- Des systèmes aqueux ne peuvent être conservés que limités après dilution, par ça nous conseillons une mise en œuvre si vite possible.
- Laisser bien sécher les primaires.

Directives concernantes l'environnement

- Ne pas utiliser à des températures du support inférieures à 15°C.
- Température idéale du matériel, support et de l'air se trouve entre 15°C jusqu'à 25°C.
- Humidité idéale est fixée à 40 % jusqu'à 60 % d'humidité relative.
- Les délais de séchage, de réaction et de durcissement sont rallongés par basse température et forte humidité et sont raccourcis par haute température.
- Veiller à une ventilation adéquate lors du séchage, temps de réaction et de durcissement ; éviter courant d'air.
- Tenir hors de rayons directs du soleil et protéger contre du vent et du temps.
- Protéger les éléments de constructions adjacents.
- Éviter de boire, de manger et de fumer pendant l'application de ce produit.
- Ne pas jeter dans les égouts
- Tenir hors de portée des enfants.

Remarques

- En principe nous conseillons de toujours faire un test en avant.
- Toujours respecter les données de produit de tous les produits utilisés dans le système.
- Pour des réparations, il peut être intéressant de conserver un emballage non-ouvert de la même charge.
- Porter des lunettes de protection. En cas de contact avec les yeux rincer avec de l'eau et consulter un médecin.
- Porter des gants de protection adéquats, un pantalon et des vêtements longue manches pour protéger la peau

Les informations dans cette fiche technique sont basées sur notre longue expérience, a le bût d'informer et est fournie sans aucune obligation contractuelle. L'utilisation de nos produits est réservée à des spécialistes et/ou des personnes compétentes et qualifiées. L'utilisateur est responsable de l'exécution professionnelle de son travail et de tester l'application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités, ainsi de s'informer en cas d'incertitude. Les informations communiquées par nos services et qui ne figureraient pas dans cette notice, doivent faire l`objet d`une confirmation écrite. Il est impossible de couvrir tous les cas d'application présents et futurs ainsi que leurs particularités. Données/remarques/directives qui doivent être connues par l'appliquant (professionnel), ne sont plus citées.
Le matériel, le support et la structure doivent répondre aux normes et directives générales actuelles, nationales et européennes et aux règles générales de l'art. La présente fiche technique annule et remplace tous documents précédents. Nous préservons le droit de modifier nos produits sans avis préalable.
Dupliquer cette publication en toute forme est interdit sans accord écrit. © BTC® sa. Tous les droits réservés.

Bouw Techniek Compakta - Heirweg 196 - B-9270 Laarne
T.: 09/355.87.27 - www.btc-compakta.be - info@btc-compakta.be