



Kleurloze hydrofobering op minerale ondergronden Met Compaktinol® 190

Pos. 1.01

Ondergrond

- De ondergrond wordt grondig gereinigd.
- Slechte voegen, scheuren, barsten en gaten die de goede werking van de behandeling kunnen storen worden vooraf hersteld.
- Oppervlakken die te verweerd zijn, worden vooraf met een steenverharder hersteld.
- Vensters en planten worden beschermd.
- Vlekken worden onmiddellijk met zuiver oplosmiddel verwijderd.



Pos. 2.01

Hydrofobering

De minerale bouwstoffen zullen geïmpregneerd worden met een hydrofuge oplossing op basis van een oligomeer siloxaan. Deze oplossing zal minstens 10% actieve stoffen bevatten en zeer goed indringen in de ondergrond.

Kenmerken

- Goede indringing in de ondergrond
- Alkalibestendig
- Toepasbaar op nog vochtige ondergrond
- Droogt kleefvrij op
- Verhindert zoutvorming op metselwerk
- Getest door het WTCB en KU Leuven



Pos. 3.01

Werkwijze

Het hydrofuge product polymeriseert tot een kleefvrije polysiloxaan onder invloed van de vochtigheid uit de lucht of de ondergrond. De absorptiezone van het te behandelen oppervlak zal droog zijn. Het hydrofuge product zal met een spuitapparaat onder lage druk toegepast worden zodat het product over het te behandelen oppervlak vloeit (geen verstuiwing of verneveling). Om overzichtelijk te werken wordt het aanbevolen het product aan te brengen van onderaan en per zone van 20 cm te stijgen. Het aanbrengen gebeurt in één of meerdere lagen tot verzadiging bereikt wordt.

De technische fiche van de fabrikant in acht nemen

Compaktinol® 190 : Technische fiche: C 3000



Compakta® - Murexin® - Impeco® - Pactan®