

Murexin® Roststopp Ferabrin FE 100

Loodvrije antiroest-metaallak

Toepassingsgebied

Diklagige grond-, tussen- en deklaag in één als roestbescherming.
Geschikt voor ijzer, aluminium en zink ; voor o.a. dakgoten en garagepoorten.

Eigenschappen

- Gebruiksklaar
- Drupvrij
- Weerbestendig
- Beschermt tegen roestvorming
- Loodvrij
- Gemakkelijke verwerking

Technische gegevens

Vlampunt	41 °C
Droogtijd (bij 20°C)	Vingerdroog na ± 2 - 4 uren Droog na ± 18 - 24 uren
Specifiek gewicht	± 1,30 g/cm ³
Kleur	Oxyderood (RAL 3009), resedagroen (RAL 6011), zilvergrijs (RAL 7001), antracietgrijs (RAL 7016), sepiabruin (RAL 8014), wit (RAL 9010)

Verpakking



2,5 l

Bewaring

± 2 jaar koel, droog en vorstvrij
bewaren in onaangebroken
originele verpakking

Verbruik

± 100 - 150 ml/m² per laag,
afhankelijk van de ondergrond
en verwerking.

Veiligheidsmaatregelen

Zie veiligheidsfiche.

Verwerking

Gereedschap

Rol, borstel. Gereedschap na gebruik reinigen met Murexin® Nitroverdünnung Oxylin AF 200.

Ondergrond

De ondergrond moet droog, vorstvrij, vast en draagkrachtig zijn en vrij van vuil, olie, vet, ontkistingsmiddelen en andere losse delen.

Geschikte ondergronden: gegrondeerd resp. voorgelakt hout, hout en houten werkstoffen, maathoudende bouwelementen, ijzer, gegrondeerd ijzer, niet edele metalen, zink, staal, koper, hard PVC, draagkrachtige oude kunsthar-lakken, draagkrachtige oude acryllakken, gegrondeerde verwarmingselementen en buisleidingen van warmwater.

Verwerking

Product vóór gebruik goed omroeren. Het product is gebruiksklaar ; grond- en deklaag in één!



Murexin® Roststopp Ferabrin FE 100

Loodvrije antiroest-metaallak

Richtlijnen en tips

Materiaalrichtlijnen

- Bij verwerking buiten het ideale temperatuur- en/of luchtvochtigheidsbereik kunnen de materiaaleigenschappen merklijk veranderen.
- Materialen voor verwerking passend op temperatuur brengen.
- Om de producteigenschappen te behouden, mogen geen vreemde materialen worden bijgemengd!
- Waterhoeveelheden die dienen te worden toegevoegd of verdunningsrichtlijnen zijn nauwkeurig aan te houden!
- Kleurgetinte producten voor gebruik op kleurtoonnauwkeurigheid testen!
- Kleurgetintheid kan enkel binnen eenzelfde charge worden gegarandeerd.
- De kleurtoonweergave wordt door de omgevingsomstandigheden wezenlijk beïnvloed.
- Verpakking voorzichtig openen, eventuele aangedroogde delen verwijderen, product goed oproeren.
- Om aanzetten te vermijden, steeds nat in nat werken.

Omgevingsrichtlijnen

- Niet verwerken bij temperaturen onder +5°C!
- Het ideale temperatuurbereik voor materiaal, ondergrond en lucht ligt tussen +15°C tot +25°C.
- Het ideale luchtvochtigheidsbereik ligt bij 40% tot 60% relatieve vochtigheid.
- Verhoogde luchtvochtigheid en/of lagere temperaturen vertragen, lagere luchtvochtigheid en/of hogere temperaturen versnellen de droogtijd, afbinding en uitharding.
- Tijdens de droogtijd, reactietijd en uithardingsfase dient voor voldoende verluchting te worden gezorgd ; tocht is te vermijden!
- Beschermen tegen directe zonnestraling, wind en weer!
- Aangrenzende bouwdelen beschermen!

Tips

- In principe bevelen wij vooraf een proefvlak aan te leggen of door een kleine test vooraf te testen.
- Productgegevens van alle in het systeem gebruikte producten in acht nemen.
- Werken volgens de algemene regels van de kunst.
- Voor herstelwerken een origineel product van de respectievelijke charge bewaren.
- Materiaalgeschiktheid testen bij weekmakerhoudende ondergronden.
- Bij maathoudende bouwdelen letten op de blokvastheid van de verf.
- Gegevens/opmerkingen/richtlijnen welke door de (professionele) verwerker bekend zouden moeten zijn, worden niet meer aangehaald.

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. De informatie van onze medewerkers die afwijkt van de gegevens in deze technische fiche, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. © BTC® nv. Alle rechten voorbehouden.