

SEIFERT® Simili

Kleurige sierpleister

Toepassingsgebied

Deze droge mortel is samengesteld met uitgelezen grondstoffen, gedroogd en voorbereid in speciale ovens, volgens vastgestelde formules zorgvuldig gedoseerd onder oogpunt van de gelijkmatigheid van de korrels.

Deze samenstelling maakt de verwezenlijking mogelijk van barstvrij bezetwerk in talloze kleurvaste tinten. Het produkt is van volmaakte homogeniteit derwijze dat opeenvolgende leveringen in dezelfde kwaliteit en kleurschakeringen mogelijk zijn.

Technische gegevens

Formule:

- Witte gewassen gerolde kwartskorrels
- Fijngemalen natuursteen
- Uitgezochte verpulverde kalk van minimum 95 % calciumhydraat
- Witte cement
- Minerale kleurstoffen
- Vochtwerende produkten op basis van stearaten
- Glimmervlokjes

Verpakking



25 kg

Bewaring

± 1 jaar, op een droge plaats en beschermt tegen de regen

Verbruik

± 12 kg / m²

Verwerking

Samenstelling en aanbrengen van de onderlaag

De te bewerken oppervlakte dient eerst grondig gereinigd te worden vooraleer de cementmortelonderlaag aangebracht wordt. Deze onderlaag bestaat uit 1 deel Portlandcement, 1 deel poederkalk en 6 à 8 delen scherp rivierzand (volgens scherpte). Dikten van meer dan 1 cm. dienen in verscheidene lagen aangebracht te worden en telkens met 2 dagen tussentijd, dit om krimp-scheuren te vermijden. De oppervlakten dienen volledig recht uitgewerkt te worden. Voor gekrabde edelpleisters dient de onderlaag in alle richtingen ruw gekrabbd te worden.

Gebruiksaanwijzing

Gekrabbd bezetsel

Het bezettingsmateriaal "Simili SEIFERT" wordt aangemaakt met zuiver water en zonder toevoeging van andere produkten tot een malse brei bekomen wordt. Het is wenselijk deze enkele tijd voor de verwerking gereed te maken en ineens de hoeveelheid nodig voor een totale vlakte welke zonder voegen valt.

De onderlaag goed afborstelen en met zuiver water overgieten zodat bij het aanbrengen van het bezetsel niet onmiddellijk het water door de onderlaag opgeslorpt wordt.

Het bezetten van de "Simili SEIFERT" geschiedt met een stalen plaktruweel. Kort daarna in spiraallijn overgaan met een houten truweel om een goede aaneensluiting van het bezetsel te bekomen.

De fijne korrel moet op een dikte van 4 à 6 mm. aangebracht worden.

Eens het bezetsel aangezogen, overgaat men deze vluchtig met een stalen regel om het afwerken te bevorderen in de wintermaanden en om bij vochtig, droog en heet weer gebeurlijke windbarstjes te voorkomen.

Het krabben van het bezettingsmateriaal geschiedt wanneer dit half droog is, dus wanneer het niet meer aan de stalen regel blijft kleven en als het afgekrabbde bezetsel lichtjes vochtig aanvoelt. Voor de fijne korrel gebruikt men een stalen regel van 30 à 40 cm. lang. Met deze regel overgaat men de vlakte in alle richtingen tot de bovenste gladde laag verwijderd is en er zich geen builen meer vertonen.

Eens de gehele vlakte gekrabbd, wordt deze met een zachte en brede borstel afgeborsteld.



SEIFERT® Simili

Kleurige sierpleister

Belangrijke opmerkingen

De inlichtingen vermeld op deze fiche worden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld. De juiste verwerkingsmethode en de daaraan verbonden goede resultaten zijn door ons niet controleerbaar. Een waarborg kan daarom enkel op de kwaliteit van onze producten gegeven worden. Onze technische fiches zijn bedoeld, om u naar best vermogen, raad te geven. Garanties kunnen daaruit niet worden afgeleid.

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. De informatie van onze medewerkers die afwijkt van de gegevens in deze technische fiche, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. © BTC® nv. Alle rechten voorbehouden.