

MUREXIN® Universalklebstoff D 390

Universele kleefstof voor PVC en textiel ; voor vloer en wand

Toepassingsgebied

Gebruik binnen.

Hoogwaardige kunstharstpersiëlijm voor het verkleven van vloer- en wandbekledingen in PVC in tegelformaat of in stroken, evenals voor textielvloerbekledingen met rugzijde in glad latexschuim, latex dubbele rug, gelatexeerde rugzijde of PU-schuimrug.

Geschikt bij vloerverwarming en zwenkwielbelasting.

Eigenschappen

- Oplosmiddelvrij
- Emissiearm EC1
- Geurarm
- Snel drogend
- Zeer snelle sterkteontwikkeling
- Sterk hechtend vermogen
- Hoge nakleefkracht

Technische gegevens

Resultaten bepaald in normklimaat, 20°C / 60% relatieve luchtvochtigheid

Inlegtijd	± 40 - 50 minuten
Eindsterkte	na ± 72 uren
Specifiek gewicht	1,30 g/cm ³
Afluchttijd	± 20 - 30 minuten

De vermelde waarden zijn gemiddelde waarden, die onder labo-omstandigheden bereikt werden. Door het gebruik van natuurlijke grondstoffen kunnen de aangegeven waarden van een individuele levering zonder beïnvloeding van de productkwaliteit, minimaal afwijken.

Verwerking

Aanbevolen gereedschap

Getande spaan A 1, A 2, B 1.

Ondergrond

De ondergrond moet droog, vorstvrij, vast, vormstabiel en draagkrachtig zijn en vrij van stof, vuil, olie, vet, ontkistingsmiddelen en andere losse delen en beantwoorden aan de algemeen geldende technische nationale en Europese richtlijnen, normen en algemene regels van de kunst.

Verwerking

De kleefstof met geschikte getande spaan volvlakkig op de ondergrond aanbrengen.

Tandgrootte en afluchttijd afstemmen op type bekleding en rugzijde bekleding.

PVC-bekledingen met ruwe of licht geruwde rugzijde moeten in het nog wat vochtige kleefbed geplaatst worden waarbij een volvlakkige verkleving van de rugzijde van de bekleding gegarandeerd is.

Bij hechtverklevingen is het inlegtijdstip bereikt wanneer het kleefbed duidelijk transparant begint te worden.

Het frezen en walsen van de naden kan ten vroegste na 24 uren gebeuren, daarna nogmaals aanwrijven. Bekledingen geschikt voor zwenkwielbelasting zijn na ± 72 uren belastbaar.

Verpakking



1 kg ; 6 kg ; 12 kg

Bewaring

± 12 maanden koel, droog en vorstvrij bewaren op palletten in onaangebroken originele verpakking

Verbruik

± 280 - 400 g / m² volgens ondergrond en rugzijde bekleding

Veiligheidsmaatregelen

Zie veiligheidsfiche.



MUREXIN® Universalklebstoff D 390

Universele kleefstof voor PVC en textiel ; voor vloer en wand

Richtlijnen en tips

Materiaalrichtlijnen

- Bij verwerking buiten het ideale temperatuur- en/of luchtvochtigheidsbereik kunnen de materiaaleigenschappen merkbaar veranderen.
- Materialen voor verwerking passend op temperatuur brengen.
- Om de producteigenschappen te behouden, mogen geen vreemde materialen worden bijgemengd!
- Waterhoeveelheden die dienen te worden toegevoegd of verdunningsrichtlijnen zijn nauwkeurig aan te houden!
- Kleurgetinte producten voor gebruik op kleurtoon nauwkeurigheid testen!
- Kleurgetint kan enkel binnen eenzelfde charge worden gegarandeerd.
- De kleurtoonweergave wordt door de omgevingsomstandigheden wezenlijk beïnvloed.

Omgevingsrichtlijnen

- Niet verwerken bij temperaturen onder +15°C!
- Het ideale temperatuurbereik voor materiaal, ondergrond en lucht ligt tussen +15°C tot +25°C.
- Het ideale luchtvochtigheidsbereik ligt bij 40% tot 60% relatieve vochtigheid.
- Verhoogde luchtvochtigheid en/of lagere temperaturen vertragen, lagere luchtvochtigheid en/of hogere temperaturen versnellen de droogtijd, afbinding en uitharding.
- Tijdens de droogtijd, reactietijd en uithardingsfase dient voor voldoende verluchting te worden gezorgd ; tocht is te vermijden!
- Beschermen tegen directe zonnestraling, wind en weer!
- Aangrenzende bouwdelen beschermen!

Tips

- In principe bevelen wij vooraf een proefvlak aan te leggen of door een kleine test vooraf te testen.
- Productgegevens van alle in het systeem gebruikte producten in acht nemen.
- Werken volgens de algemene regels van de kunst.

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. De informatie van onze medewerkers die afwijkt van de gegevens in deze technische fiche, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. © BTC® nv. Alle rechten voorbehouden.