

MUREXIN® Aqua Spezialgrund AV 20

Diepgrondering

Toepassingsgebied

Gebruik binnen.
Grondering voor navolgende verzegelingen met parketlakken op waterbasis.
Als toepassing op alle courante binnenlandse loofhoutsoorten.
Voor naaldhout-en exotenhout bevelen wij Aqua Exotensperrgrund AV 50 of Universalgrundering LV 45 aan.
Geschikt bij vloerverwarming.

Eigenschappen

- Sneldrogend
- Zeer goede dieptewerking
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Watergedragen

Technische gegevens

Resultaten bepaald in normklimaat, 20°C / 65% relatieve luchtvochtigheid

Droogtijd	± 1 - 2 uren (gerold) ± 20 minuten (met spatel)
Oppervlak terug bewerken	Na ± 1 - 2 uren
Verwerkings-, omgevings- en uithardingstemperatuur	Minstens +15°C

De vermelde waarden zijn gemiddelde waarden, die onder labo-omstandigheden bereikt werden. Door het gebruik van natuurlijke grondstoffen kunnen de aangegeven waarden van een individuele levering zonder beïnvloeding van de productkwaliteit, minimaal afwijken.

Verpakking



10 l

Bewaring

± 6 maanden koel, droog en vorstvrij bewaren op palletten in gesloten originele verpakking.

Verbruik

± 7 - 8 m² / liter (gerold)
± 20 - 25 m² / liter (met spatel)

Veiligheidsmaatregelen

Zie veiligheidsfiche.

Verwerking

Aanbevolen gereedschap

Roestvrije vlakke spatel, microvezelrol.

Ondergrond

De ondergrond moet vrij zijn van stof, vuil, olie, vet, ontkistingsmiddelen, wasresten en andere losse delen en beantwoorden aan de geldende normen, richtlijnen en fiches.

Geschikte ondergronden: fijngeschuurde houten vloeren, onbewerkt parket en onbehandeld kant-en-klaar parket.

Voorbereiden

Schuren met fijne korrel, korrel 100/120/150. Het schuurstof dient zorgvuldig te worden verwijderd.

Verwerking

Verpakking voor gebruik goed schudden. Het materiaal wordt in kruisgewijs dun uitgerold.

Voor een optimaal resultaat bevelen wij Lackroller Mikro aan.

Na een droogtijd van ± 1 - 2 uren (afhankelijk van het binnenklimaat), kan het oppervlak met Murexin® Aqua parketlakken behandeld worden.

Richtlijnen en tips

Materiaalrichtlijnen

- Bij verwerking buiten het ideale temperatuur- en/of luchtvochtigheidsbereik kunnen de materiaaleigenschappen merklijk veranderen.
- Materialen voor verwerking passend op temperatuur brengen.
- Om de producteigenschappen te behouden, mogen geen vreemde materialen worden bijgemengd!
- Waterhoeveelheden die dienen te worden toegevoegd of verdunningsrichtlijnen zijn nauwkeurig aan te houden!
- Kleurgetinte producten voor gebruik op kleurtoon nauwkeurigheid testen!
- Kleurgetintheid kan enkel binnen eenzelfde charge worden gegarandeerd.
- De kleurtoonweergave wordt door de omgevingsomstandigheden wezenlijk beïnvloed.

MUREXIN® Aqua Spezialgrund AV 20

Diepgrondering

Omgevingsrichtlijnen

- Niet verwerken bij temperaturen onder +15°C!
- Het ideale temperatuurbereik voor materiaal, ondergrond en lucht ligt tussen +15°C tot +25°C.
- Het ideale luchtvochtigheidsbereik ligt bij 40% tot 60% relatieve vochtigheid.
- Verhoogde luchtvochtigheid en/of lagere temperaturen vertragen, lagere luchtvochtigheid en/of hogere temperaturen versnellen de droogtijd, afbinding en uitharding.
- Tijdens de droogtijd, reactietijd en uithardingsfase dient voor voldoende verluchting te worden gezorgd ; tocht is te vermijden!
- Beschermen tegen directe zonnestraling, wind en weer!
- Aangrenzende bouwdelen beschermen!

Tips

- In principe bevelen wij vooraf een proefvlak aan te leggen of door een kleine test vooraf te testen.
- Productgegevens van alle in het systeem gebruikte producten in acht nemen.
- Werken volgens de algemene regels van de kunst.
- Voor herstelwerken een origineel product van de respectievelijke charge bewaren.
- Gegevens/opmerkingen/richtlijnen welke door de (professionele) verwerker bekend zouden moeten zijn, worden niet meer aangehaald.

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. De informatie van onze medewerkers die afwijkt van de gegevens in deze technische fiche, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. © BTC® nv. Alle rechten voorbehouden.