

Murexin® Fixierdispersion WL 730

Fixatiedispersielijm, aan te brengen met rol

Toepassingsgebied

Gebruik binnen.

Voor het fixeren van losleg-tapijttegels met vlies-, PVC- of PUR-rug.

Evenals voor het volklakkig fixeren van CV-, PVC- en textielbekledingen met vlakke schuimrug.

Vloerbekledingen kunnen vast geplaatst en gemakkelijk terug verwijderd worden.

Geschikt bij vloerverwarming en zwenkwielbelasting.

Geschikt: op in de bouw gebruikelijk voorkomende zuigende ondergronden, spaanplaten evenals op niet-zuigende ondergronden zoals oude bekledingen (vastliggend, vrij van verontreinigingen), verhoogde houten vloeren.

Eigenschappen

- Meermalig opnemen en herplaatsen mogelijk
- Hoogwaardige fixeerlijm

Technische gegevens

Resultaten bepaald in normklimaat, 20°C / 60% relatieve luchtvochtigheid

Specifiek gewicht	1,0 g/cm ³
Ideale verwerkingstemperatuur	+16°C tot +22°C
Afluchtijd	10 - 60 minuten

Verwerking

Aanbevolen gereedschap

Schuimstofrol, borstel.

Ondergrond

De ondergrond moet droog, vast, draagkrachtig en vormstabiel zijn en vrij van stof, vuil, olie, vet, losse delen en andere verontreinigingen die voor een slechte hechting kunnen zorgen.

De ondergrond moet voldoen aan de ÖNORM B 2236/1 en B 2232.

Voorbereiden

De ondergrond volgens de respectievelijke ÖNormen door voorstrijken en egaliseren voorbereiden.

Bij het voorbereiden van de ondergrond wordt het gebruik van Murexin®-producten aanbevolen. De temperatuur van de te plaatsen bekleding dient overeen te stemmen met de oppervlaktetemperatuur van de ondergrond (ideaal: +16°C tot +22°C).

Verwerking

De fixeerdispersie met geschikte schuimstofrol gelijkmatig en volklakkig op de ondergrond aanbrengen.

Volgens ondergrond en binnenklimaat, 30 - 60 minuten laten drogen. Daarna de losleg-tapijttegels inleggen en volklakkig aanwrijven. Bij zuigkrachtige ondergronden, resp. vlakke schuimrugbekledingen, kan volgens binnenklimaat na ± 10 minuten ingelegd worden. Bij niet-zuigkrachtige ondergronden of diffusiedichte bekledingen ± 10 tot 60 minuten laten afluchten tot de fixeerlijm transparant opgedroogd is. De bekleding inleggen en onmiddellijk volklakkig goed aandrukken.

Voor het terug afnemen van de bekleding vanaf het randbereik langzaam afnemen en zo naar het midden van de ruimte voorzichtig verder aftrekken.

Belangrijke opmerkingen

Verdere richtlijnen, normen en toelichtingen betreffende de ondergrond en het materiaal in acht nemen. Niet verwerken bij temperaturen onder de +5°C. Geen andere producten toevoegen! Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen vertragen de afbinding en uitharding, hoge temperaturen versnellen deze.

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. De informatie van onze medewerkers die afwijkt van de gegevens in deze technische fiche, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. © BTC® nv. Alle rechten voorbehouden.

Verpakking



10 kg

Bewaring

± 12 maanden houdbaar in goed gesloten verpakking ; > + 5°C.

Verbruik

± 100- 150 g / m² volgens ondergrond en rugzijde bekleding

Veiligheidsmaatregelen

Zie veiligheidsfiche.