

MUREXIN® Parkettklebstoff PU 1K 505

1-componentige parketlijm op PU-basis

Toepassingsgebied

Voor gebruik binnen voor het verlijmen van:

- staafparket naar DIN EN 13226
- hoogkant naar DIN EN 14761
- mozaieparket naar DIN EN 13488
- lamelparket naar DIN EN 13489
- massieve planken
- 2- en 3-lagig meerlagigparket
- meerlagige kant-en-klare parketplanken
- tafelparket

Geschikt bij vloerverwarming. Richtlijnen voor verkleving in acht nemen!

Eigenschappen

- 1-componenten lijm op basis van polyurethaan
- Water- en oplosmiddelvrij
- Hoogwaardig
- Hoge eindsterkte
- Getest naar DIN 281, EN 14293, DIBT Zulassung Z-155.10-380, Giscode RU1

Technische gegevens

Resultaten bepaald in normklimaat, 20°C / 60% relatieve luchtvochtigheid

Inlegtijd	± 30 - 45 minuten
Begaanbaar	na ± 12 uren
Eindsterkte	na ± 72 uren

De vermelde waarden zijn gemiddelde waarden, die onder labo-omstandigheden bereikt werden. Door het gebruik van natuurlijke grondstoffen kunnen de aangegeven waarden van een individuele levering zonder beïnvloeding van de productkwaliteit, minimaal afwijken.

Beproefd naar

GEV Emicode
DIBT-Zulassung – Z-155.10-380
DIN EN 14293
DIN 281
Giscode – RU1

Verwerking

Aanbevolen gereedschap

Lijmkam B3, B5, B15, PK/B11.

Ondergrond

De ondergrond moet droog, vorstvrij, vast, vormstabiel en draagkrachtig zijn en vrij van stof, vuil, olie, vet, ontkistingsmiddelen en andere losse delen en beantwoorden aan de algemeen geldende technische nationale en Europese richtlijnen, normen en algemene regels van de kunst.

Geschikte ondergronden: in de bouw gebruikelijk voorkomende minerale ondergronden, cementdekvloeren en beton, calciumsulfaatdekvloeren, houten ondergronden, droge dekvloerelementen, geëgaliseerde ondergronden.

Verwerking

De lijm met een geschikte getande lijmkam volvlakkig op de ondergrond aanbrengen.

Het parket met een licht schuivende beweging in het lijmbed aanbrengen en vast aandrukken zodat de parketruzijde volvlakkig met kleefstof voorzien wordt. Begaanbaar na ± 12 uren. De geplaatste parketvloer kan ten vroegste na ± 24 uren voor het eerst opgeschuurd worden. Kleefstofverontreinigingen in verse toestand met Reinigingstürchen R 500 verwijderen. Na de afbinding is de kleefstof enkel nog mechanisch te verwijderen.

Verpakking



15 kg

Bewaring

± 12 maanden koel, droog en vorstvrij bewaren in onaangebroken originele verpakking

Verbruik

± 0,8 - 1,5 kg/m² volgens ondergrond, parkettype en tandgrootte
Tandgrootte B3, B5, PK/B11, B15: ± 0,8 - 1,5 kg/m²

Veiligheidsmaatregelen

Zie veiligheidsfiche.



MUREXIN[®] Parkettklebstoff PU 1K 505

1-componentige parketlijm op PU-basis

Richtlijnen en tips

Materiaalrichtlijnen

- Bij verwerking buiten het ideale temperatuur- en/of luchtvochtigheidsbereik kunnen de materiaaleigenschappen merkelijk veranderen.
- Materialen voor verwerking passend op temperatuur brengen.
- Om de producteigenschappen te behouden, mogen geen vreemde materialen worden bijgemengd!
- Waterhoeveelheden die dienen te worden toegevoegd of verdunningsrichtlijnen zijn nauwkeurig aan te houden!
- Kleurgetinte producten voor gebruik op kleurtoonnauwkeurigheid testen!
- Kleur gelijkheid kan enkel binnen eenzelfde charge worden gegarandeerd.
- De kleurtoonweergave wordt door de omgevingsomstandigheden wezenlijk beïnvloed.

Omgevingsrichtlijnen

- Niet verwerken bij temperaturen onder +15°C!
- Het ideale temperatuurbereik voor materiaal, ondergrond en lucht ligt tussen +15°C tot +25°C.
- Het ideale luchtvochtigheidsbereik ligt bij 40% tot 60% relatieve vochtigheid.
- Verhoogde luchtvochtigheid en/of lagere temperaturen vertragen, lagere luchtvochtigheid en/of hogere temperaturen versnellen de droogtijd, afbinding en uitharding.
- Tijdens de droogtijd, reactietijd en uithardingsfase dient voor voldoende verluchting te worden gezorgd ; tocht is te vermijden!
- Beschermen tegen directe zonnestraling, wind en weer!
- Aangrenzende bouwdelen beschermen!

Tips

- In principe bevelen wij vooraf een proefvlak aan te leggen of door een kleine test vooraf te testen.
- Productgegevens van alle in het systeem gebruikte producten in acht nemen.
- Werken volgens de algemene regels van de kunst.

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. De informatie van onze medewerkers die afwijkt van de gegevens in deze technische fiche, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. © BTC® nv. Alle rechten voorbehouden.