

# REFRACO®

Vuurvaste mortel of beton (tot 1400°C)

## Toepassingsgebied

Refraco® wordt aangewend voor de bouw, de herstelling en het onderhoud van

- open haarden
- barbecues
- allerhande ovens, zoals bv. pottenbakkersovens, bakkersovens, ovens voor de thermische behandeling van metalen, verbrandingsovens, schouwen (het verwerken en plaatsen van schouwpotten, roetschuiven, rookzuigers, ...)

## Eigenschappen

- vuurvaste mortel van zeer hoge kwaliteit
- bereid uit bestanddelen rijk aan aluinaarde
- zeer gemakkelijk verwerkbaar

## Technische gegevens

Resultaten bepaald in normklimaat, 20°C / 60% relatieve luchtvochtigheid

|               |  |
|---------------|--|
| Kleur         | grijs  |
| Samenstelling | vuurvaste fondu en bindmiddelen met hoog aluinaardegehalte |
| Weerstand     | 1400°C   |

## Verpakking



5 kg ; 25 kg ; 25 kg (beton)

## Bewaring

± 6 maanden droog bewaren op palletten in gesloten, originele verpakking

## Verbruik

± 2 kg droogmortel / l gietmassa

## Veiligheidsmaatregelen

Zie veiligheidsfiche.

## Verwerking

### Verwerking

Refraco® wordt enkel met water bereid. Niets aan toevoegen.

Refraco® bevat vuurvaste cement met snelle binding.

Het verdient dus aanbeveling de mortel te bereiden naargelang van het gebruik.

De te bewerken oppervlakken moeten zuiver zijn.

Speciaal bij warm weer (buiten werk) of in lokalen met hoge temperaturen is het aanbevolen de stenen of dallen te bevochtigen.

De constructie minstens 3 dagen laten drogen.

Langzaam en geleidelijk verwarmen.