

MUREXIN® Primer PU 150

Voorstrijk

Toepassingsgebied

Gebruik binnen en buiten.

Als voorstrijk bij het verzegelen met dichtingsmassa op basis van polyurethaan.

Geschikt: op alle in de bouw voorkomende gebruikelijke zuigende en niet-zuigende ondergronden.

Eigenschappen

- versterkt de hechting
- 1 component
- regelt de zuigkracht

Technische gegevens

Resultaten bepaald in normklimaat, 20°C / 60% relatieve luchtvochtigheid

Specifiek gewicht	± 1,0 g/cm ³
Viscositeit	± 50 mPa*s
Afluchttijd	minstens 30 minuten ; maximum 8 uren

De vermelde waarden zijn gemiddelde waarden, die onder labo-omstandigheden bereikt werden.
Door het gebruik van natuurlijke grondstoffen kunnen de aangegeven waarden van een individuele levering zonder beïnvloeding van de productkwaliteit, minimaal afwijken.

Verpakking



1 L

Bewaring

± 6 maanden koel, droog en vorstvrij bewaren op palletten in onaangebroken originele verpakking

Verbruik

1 L voor ± 150 lm (sterk afhankelijk van de ondergrond)

Veiligheidsmaatregelen

Zie veiligheidsfiche.

Verwerking

Aanbevolen gereedschap

Penseel, niet-uitrafelende vod.

Ondergrond

De ondergrond moet droog, vorstvrij, vast, vormstabiël en draagkrachtig zijn en vrij van stof, vuil, olie, vet, ontkistingsmiddelen en andere losse delen en beantwoorden aan de algemeen geldende technische nationale en Europese richtlijnen, normen en algemene regels van de kunst.

Voorbereiding

Reinigen van de ondergrond. Daar het materiaal vooral op zuigkrachtige ondergronden een transparante film vormt, dienen de voegranden beschermd te worden met kleefband. Zo worden vlekvorming en kleurschakeringen vermeden.

Verwerking

Niet-zuigende ondergronden met een met-de-primer-doordrenkte vod grondig inwrijven. Niet werken met vervuilde voddens. Zuigende ondergronden behandelen met een zuiver penseel ; de primer voldoende aanbrengen zodat een zichtbare, gesloten laag ontstaat. Bij gevoelige ondergronden zoals marmer steeds vooraf een test uitvoeren!

Na minstens 30 minuten en maximum 8 uren afluchttijd kan de dichtingsmassa aangebracht worden. Te korte afluchttijden veroorzaken hechtingsproblemen. Aflopen van de primer naar de ondergrond vermijden (vlekvorming).

Nabehandeling

Indringen van stof en vuil in de oppervlakte verhinderen!

MUREXIN® Primer PU 150

Voorstrijk

Richtlijnen en tips

Materiaalrichtlijnen

- Bij verwerking buiten het ideale temperatuur- en/of luchtvochtigheidsbereik kunnen de materiaaleigenschappen merklijk veranderen.
- Materialen voor verwerking passend op temperatuur brengen.
- Om de producteigenschappen te behouden, mogen geen vreemde materialen worden bijgemengd!
- Waterhoeveelheden die dienen te worden toegevoegd of verdunningsrichtlijnen zijn nauwkeurig aan te houden!
- Kleurgetinte producten voor gebruik op kleurtoonnauwkeurigheid testen!
- Kleurgetintheid kan enkel binnen eenzelfde charge worden gegarandeerd.
- De kleurtoonweergave wordt door de omgevingsomstandigheden wezenlijk beïnvloed.

Omgevingsrichtlijnen

- Niet verwerken bij temperaturen onder +5°C!
- Het ideale temperatuurbereik voor materiaal, ondergrond en lucht ligt tussen +15°C tot +25°C.
- Het ideale luchtvochtigheidsbereik ligt bij 40% tot 60% relatieve vochtigheid.
- Verhoogde luchtvochtigheid en/of lagere temperaturen vertragen, lagere luchtvochtigheid en/of hogere temperaturen versnellen de droogtijd, afbinding en uitharding.
- Tijdens de droogtijd, reactietijd en uithardingsfase dient voor voldoende verluchting te worden gezorgd ; tocht is te vermijden!
- Beschermen tegen directe zonnestraling, wind en weer!
- Aangrenzende bouwdelen beschermen!

Tips

- In principe bevelen wij vooraf een proefvlak aan te leggen of door een kleine test vooraf te testen.
- Productgegevens van alle in het systeem gebruikte producten in acht nemen.
- Werken volgens de algemene regels van de kunst.

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. De informatie van onze medewerkers die afwijkt van de gegevens in deze technische fiche, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. © BTC® nv. Alle rechten voorbehouden.