



# Seifert® Lijmmortel

## Gekleurde lijm mortel

### Toepassingsgebied

- Verlijmen van absorberende en niet-absorberende stenen
- Verlijmen van betonelementen

Door de exclusieve "stofvrije" technologie van de mortel geniet men een beter werkcomfort en een uitstekend gebruiksgemak.

Lijmmortel, klaar voor gebruik, bevat hydraulische bindingen en bepaalde granulaten, bestemd voor het verlijmen van stenen en het dichten van voegen.

### Technische gegevens

Gerealiseerd op proefstukken 4x4x16, bewaard in 20°C en 90% vochtigheid

buigtreksterkte 28 dagen	> 5 MPa
druksterkte 28 dagen	> 17 MPa
voegdikte	3-6 mm
aanvang binding bij 20°C	6-7 uren
einde binding bij 20°C	7-9 uren

### Verpakking

25 kg

### Verbruik

± 4 kg/m<sup>2</sup>/mm laagdikte;  
indicatief daar sterk afhankelijk  
van het type metselwerk en  
verwerking, houdt geen rekening  
met eventuele holtes of  
perforaties.

### Gebruiksaanwijzing

- De ondergrond moet proper, gezond en zonder stof zijn.
- Voor poreuze ondergronden of in warme omstandigheden is het aanbevolen om de stenen te bevochtigen.
- Meng het product manueel of mechanisch bij voorkeur 1 zak van 25 kg met ± 4 liter water tot een homogene mengeling.
- Het product kan men manueel gebruiken met behulp van een spuitzak of mechanisch gebruiken met behulp van een pistool.
- Het hechtvlak lijm mortel-steen moet absoluut minimum 2/3 van het steenoppervlak bedragen en in ononderbroken laag worden aangebracht.

### Voorzorgsmaatregelen

- Gebruikstemperaturen: + 5°C tot + 35°C.
- Niet gebruiken op zeer natte ondergronden en bij vriesweer binnen de 24u.
- Na afwerking, bij warm weer of sterke wind, het vers metselwerk beschermen tegen uitdrogen.
- Na afwerking, bij regen, het vers metselwerk beschermen tegen overvloedig water om uitbloeiingen te vermijden.
- Niet gebruiken bij toepassingen onder water.
- Nooit een nieuwe zak mengen met een oude zak.
- Altijd een staal plaatsen voor goedkeuring van de kleuren (er rekening mee houden dat het staal wordt geplaatst in dezelfde weersomstandigheden dan het metselwerk).
- Raadpleeg onze veiligheidsfiche.

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. De informatie van onze medewerkers die afwijkt van de gegevens in deze technische fiche, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. © BTC® nv. Alle rechten voorbehouden.