

SEIFERT® Doorstrijk-/metselmortel

Gekleurde doorstrijkmortel

Toepassingsgebied

- Nieuwbouw en renovatie (bakstenen, betonblokken,...)
- Binnen- en buitenmuren

Eigenschappen

Door de exclusieve "STOFVRIJE" technologie van de doorstrijk-/metselmortel (mortelklasse M5) geniet men een beter werkcomfort en een uitstekend gebruiksgemak.

Mortel klaar voor gebruik, bevat hydraulische bindingen en bepaalde granulaten, bestemd voor verschillende soorten metselwerk in bakstenen en betonblokken.

Technische gegevens

Druksterkte 28 dagen: > 5 N/mm²

Buigtreksterkte 28 dagen: > 2 N/mm²

Aanvang binding in 20°C: 7 uren

Einde binding in 20°C: 11 uren

(Gerealiseerd op proefstukken 4x4x16, bewaard in 20°C en 90% vochtigheid.)

Kleuren

Wit – Crème – Grijs – Bruin – Zwart – Oranje – Rood – Paars (violet)

Verpakking



25 kg

Bewaring

Minstens 1 jaar, droog bewaren op palletten in gesloten originele verpakking.

Verbruik

± 45 - 50 kg/m² (bij voegdikte van 12 mm – afhankelijk van het steenformaat).

Veiligheidsmaatregelen

Zie veiligheidsfiche.

Verwerking

Vorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet proper, gezond, stof- en vorstvrij zijn. Bezanding van de stenen kan de aanhechting van de ondergrond verminderen. Voor poreuze ondergronden of bij warme en winderige omstandigheden is het aanbevolen om de stenen lichtjes te bevochtigen indien nodig.

Vorbereiding van het product

Meng het product bij voorkeur mechanisch (of manueel) tot een homogene en klontervrije massa: 1 zak van 25 kg met ± 3,5 liter water om de geschikte consistentie te bereiken.

Gebruik van het product

Het product kan aangebracht worden met behulp van een truweel.

De mortel moet binnen de 2 uren na aanmaak verwerkt worden.

Voorzorgsmaatregelen

- Gebruikstemperaturen: + 5°C tot + 27°C.
- Niet gebruiken op zeer natte ondergronden en bij vriesweer binnen de 48 uur.
- Na afwerking, bij warm weer of sterke wind, het vers metselwerk beschermen tegen uitdrogen.
- Na afwerking, bij regen, het vers metselwerk beschermen tegen overvloedig water om uitbloeiingen te vermijden.
- Niet gebruiken bij toepassingen onder water.
- Nooit een nieuwe zak mengen met een oude zak.
- Plaats steeds een staal ter goedkeuring van de kleur (hou er rekening mee dat het staal in dezelfde klimatologische omstandigheden moet geplaatst worden als het effectieve metselwerk).
- Controleer de naam van de doorstrijk-/metselmortel en beoordeel de bestelde doorstrijk-/metselmortel vóór verwerking.

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. De informatie van onze medewerkers die afwijkt van de gegevens in deze technische fiche, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. © BTC® nv. Alle rechten voorbehouden.