

MUREXIN® Betonkontakt HB 04

Grondering voor gipspleisters op gladde beton

Toepassingsgebied

Gebruiksklare hechtbrug voor gipspleisters/kalkcementpleisters op gladde beton, evenals op dichte, niet-zuigende minerale ondergronden.
Gebruik binnen.
Geschikt op alle in de bouw gebruikelijke, minerale ondergronden.
Niet geschikt op kunststof, metaal, waterafwijzende ondergronden.

Eigenschappen

- gebruiksklaar
- snel drogend

De vermelde waarden zijn gemiddelde waarden, die onder labo-omstandigheden bereikt werden. Door het gebruik van natuurlijke grondstoffen kunnen de aangegeven waarden van een individuele levering zonder beïnvloeding van de productkwaliteit, minimaal afwijken.

Technische gegevens

Resultaten bepaald in normklimaat, 20°C / 60% relatieve luchtvochtigheid

Dichtheid	± 1,4 g/cm ³
Kleur	roze
Viscositeit	± 4500 mPas
pH-waarde	± 6 - 7
Droogtijd	min. 3 uren
Verwerkingstemperatuur	>+5°C

De vermelde waarden zijn gemiddelde waarden, die onder labo-omstandigheden bereikt werden. Door het gebruik van natuurlijke grondstoffen kunnen de aangegeven waarden van een individuele levering zonder beïnvloeding van de productkwaliteit, minimaal afwijken.

Verpakking



5 kg
20 kg

Bewaring

± 12 maanden koel, droog en vorstvrij
bewaren op palletten in onaangebroken
verpakking

Verbruik

± 0,4 kg/m²
afhankelijk van de ondergrond

Veiligheidsmaatregelen

Zie veiligheidsfiche.

Verwerking

Aanbevolen gereedschap

Rol, borstel, geschikt spuittoestel.

Mengen

Voor de verwerking goed oproeren.

Ondergrond

De ondergrond moet droog, vorstvrij, vast, vormstabil en draagkrachtig zijn en vrij van stof, vuil, olie, vet, ontkistingsmiddelen en andere losse delen en beantwoorden aan de algemeen geldende technische nationale en Europese richtlijnen, normen en algemene regels van de kunst. De ondergrond voorbereiden door geschikte mechanische maatregelen.

Ondergrondvoorbereiding

De te gronderen oppervlakken moeten grondig worden vrijgemaakt van stof, losse delen en andere verontreinigingen.

Verwerking

Het materiaal onverdund met rol, borstel of spuittoestel op de ondergrond aanbrengen.

Na een droogtijd van minstens 3 uren kan met de pleisterwerken begonnen worden.

Om een verontreiniging van het gegronde oppervlak door bv. bouwstof te verhinderen, moeten de pleisterwerken onmiddellijk na droogtijd starten.

Nabehandeling

Vers aangebrachte pleister beschermen tegen te snelle uitdroging door geschikte maatregelen resp. nabehandelen volgens voorschriften fabrikant.

MUREXIN® Betonkontakt HB 04

Grondering voor gipspleisters op gladde beton

Belangrijke opmerkingen

Materiaalrichtlijnen

- Bij verwerking buiten het ideale temperatuur- en/of luchtvochtigheidsbereik kunnen de materiaaleigenschappen merklijk veranderen.
- Materialen voor verwerking passend op temperatuur brengen.
- Om de producteigenschappen te behouden, mogen geen vreemde materialen worden bijgemengd!
- Waterhoeveelheden die dienen te worden toegevoegd of verdunningsrichtlijnen zijn nauwkeurig aan te houden!
- Kleurgetinte producten voor gebruik op kleurtoonnauwkeurigheid testen!
- Kleurgetintheid kan enkel binnen eenzelfde charge worden gegarandeerd.
- De kleurtoonweergave wordt door de omgevingsomstandigheden wezenlijk beïnvloed.

Omgevingsrichtlijnen

- Niet verwerken bij temperaturen onder +5°C!
- Het ideale temperatuurbereik voor materiaal, ondergrond en lucht ligt tussen +15°C tot +25°C.
- Het ideale luchtvochtigheidsbereik ligt bij 40% tot 60% relatieve vochtigheid.
- Verhoogde luchtvochtigheid en/of lagere temperaturen vertragen, lagere luchtvochtigheid en/of hogere temperaturen versnellen de droogtijd, afbinding en uitharding.
- Tijdens de droogtijd, reactietijd en uithardingsfase dient voor voldoende verluchting te worden gezorgd ; tocht is te vermijden!
- Beschermen tegen directe zonnestraling, wind en weer!
- Aangrenzende bouwdelen beschermen!

Tips

- In principe bevelen wij vooraf een proefvlak aan te leggen of door een kleine test vooraf te testen.
- Productgegevens van alle in het systeem gebruikte producten in acht nemen.
- Voor herstellingswerken een onaangebroken origineel product van de respectievelijke charge bewaren.
- Werken volgens de algemene regels van de kunst.
- Gegevens/opmerkingen/richtlijnen welke door de (professionele) verwerker bekend zouden moeten zijn, worden niet meer aangehaald.

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. De informatie van onze medewerkers die afwijkt van de gegevens in deze technische fiche, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. © BTC® nv. Alle rechten voorbehouden.