

MUREXIN® Fliessmasse Aussen FMA 30

Zelfnivellerende mortel voor laagdiktes tot 30 mm, binnen en buiten

Toepassingsgebied

Gebruik binnen en buiten.

Voor het vervaardigen van effen ondergronden in laagdiktes van 5 mm tot 30 mm, voor het plaatsen van allerlei vloerbekledingen. In het bijzonder voor het egaliseren van oneffenheden zoals voor holle gewelven en vulstenen en voor het uitvlakken van grote oppervlakken met een niveauverschil tot 3%. Kan toegepast worden bij vloerverwarming en bij zwenkwielbelasting. Omwille van optische redenen kan nadien ook een epoxyharsverzegeling aangebracht worden.

Eigenschappen

- vorstbestendig
- kunststofveredeld
- spanningsarm
- zelfnivellerend
- hydraulisch afbindend
- standvast of vloeïend aan te maken

Technische gegevens

Resultaten bepaald in normklimaat, 20°C / 60% relatieve luchtvochtigheid

Aanmaakwater voor "standvaste" massa	± 0,16 l/kg (= 4,0 l/25 kg zak)
Aanmaakwater voor "vloeïende" massa	± 0,20 l/kg (= 5,0 l/25 kg zak)
Maximum laagdikte	30 mm
Verwerkingstijd	± 30 minuten
Begaanbaar (afh. van de laagdikte)	na ± 1 tot 2 uren
Bekleden (afh. van de laagdikte)	na ± 24 uren
Brandgedrag	A1

De vermelde waarden zijn gemiddelde waarden, die onder labo-omstandigheden bereikt werden. Door het gebruik van natuurlijke grondstoffen kunnen de aangegeven waarden van een individuele levering zonder beïnvloeding van de productkwaliteit, minimaal afwijken.

Verwerking

Aanbevolen gereedschap

Langzaam draaiende elektrische menger, geschikte mengkuip, troffel, vlakspan, spatel, rakel.

Ondergrond

De ondergrond moet droog, vorstvrij, vast, vormstabiel en draagkrachtig zijn en vrij van stof, vuil, olie, vet, ontkistingsmiddelen en andere losse delen en beantwoorden aan de algemeen geldende technische nationale en Europese richtlijnen, normen en "algemene regels van de kunst".

De ondergrond geschikt mechanisch voorbereiden.

Voorstrijken van zuigende ondergronden: Murexin® Tiefengrund LF 1.

Voorstrijken van niet-zuigende ondergronden: Murexin® Supergrund D4 Rapid.

Voorstrijken van sterk belaste oppervlakken: Murexin® Epoxy Basisharz EP 70 BM.

Mengen

In een zuiver mengvat met een langzaam draaiende menger (± 300 - 600 t/min) homogeen en klontervrij mengen (mengtijd ± 4 minuten).

Verwerking

De vers aangemaakte massa bij voorkeur in één arbeidsgang in de gewenste laagdikte (max. 30 mm) op de ondergrond gieten en gelijkmatig verdelen. Indien meerdere lagen dienen aangebracht te worden, dient de daaropvolgende laag onmiddellijk na begaanbaarheid (± 1 - 2 uren) van de eerste laag te worden aangebracht.

Bij groter tijdsinterval tussen de 2 lagen dient de ondergrond opnieuw voorgestreekt te worden met Murexin® Tiefengrund LF 1. Murexin® Fliessmasse Aussen FMA 30 is tevens verpompbaar.

Verpakking



25 kg

Bewaring

± 240 dagen koel, droog en vorstvrij bewaren op palletten in onaangebroken verpakking

Verbruik

± 1,6 kg/m² per mm laagdikte

Veiligheidsmaatregelen

Zie veiligheidsfiche.

MUREXIN[®] Fliessmasse Aussen FMA 30

Zelfnivellerende mortel voor laagdiktes tot 30 mm, binnen en buiten

Nabehandeling

Te snelle uitdroging van Murexin[®] Fliessmasse Aussen FMA 30 vermijden door bvb. afdekken met niet-zuigende folie.

Belangrijke opmerkingen

Materiaalrichtlijnen

- Bij verwerking buiten het ideale temperatuur- en/of luchtvochtigheidsbereik kunnen de materiaaleigenschappen merklijk veranderen.
- Materialen voor verwerking passend op temperatuur brengen.
- Om de producteigenschappen te behouden, mogen geen vreemde materialen worden bijgemengd!
- Waterhoeveelheden die dienen te worden toegevoegd of verdunningsrichtlijnen zijn nauwkeurig aan te houden!
- Kleurgetinte producten voor gebruik op kleurtoonnauwkeurigheid testen!
- Kleurgelijkheid kan enkel binnen eenzelfde charge worden gegarandeerd.
- De kleurtoonweergave wordt door de omgevingsomstandigheden wezenlijk beïnvloed.
- Gemengd, reeds aantrekkelijk materiaal mag niet verder verdund of met vers materiaal vermengd worden.

Omgevingsrichtlijnen

- Niet verwerken bij ondergrondtemperaturen onder +15°C!
- Het ideale temperatuurbereik voor materiaal, ondergrond en lucht ligt tussen +15°C tot +25°C.
- Het ideale luchtvochtigheidsbereik ligt bij 40% tot 60% relatieve vochtigheid.
- Verhoogde luchtvochtigheid en/of lagere temperaturen vertragen, lagere luchtvochtigheid en/of hogere temperaturen versnellen de droogtijd, afbinding en uitharding.
- Tijdens de droogtijd, reactietijd en uithardingsfase dient voor voldoende verluchting te worden gezorgd ; tocht is te vermijden!
- Beschermen tegen directe zonnestraling, wind en weer!
- Aangrenzende bouwdelen beschermen!

Tips

- In principe bevelen wij vooraf een proefvlak aan te leggen of door een kleine test vooraf te testen.
- Productgegevens van alle in het systeem gebruikte producten in acht nemen.
- Voor herstellingswerken een onaangebroken origineel product van de respectievelijke charge bewaren.
- Bij dekvoeren met vloerverwarming moet het volgens de norm opgelegde opwamprotocol vóór het plaatsen van bekleding absoluut in acht genomen worden.
- Werken volgens de algemene regels van de kunst.
- Gegevens/opmerkingen/richtlijnen welke door de (professionele) verwerker bekend zouden moeten zijn, worden niet meer aangehaald.

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. De informatie van onze medewerkers die afwijkt van de gegevens in deze technische fiche, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. © BTC® nv. Alle rechten voorbehouden.