

MUREXIN® Mauerwerkssperre Set Inject IS 48

Injectieset voor muren met opstijgend vocht

Toepassingsgebied

Voor horizontale afdichting van metselwerk tegen opstijgend vocht door drukloze injectie van Murexin® Mauerwerkssperre Inject IM 55 in de voeg via muurtaps Murexin® Saugwinkel Inject SW 30 en capillairstaafjes Murexin Kapillarstäbchen Inject KS 10. Voor binnen en buiten.

Inhoud

Murexin® Mauerwerkssperre Set Inject IS 48:
10 x 0,55 kg Murexin® Mauerwerkssperre Inject IM 55, 10 muurtaps Murexin® Saugwinkel Inject SW 30.

Murexin® Mauerwerkssperre Inject IM 55:
Injectievloeistof tegen opstijgend vocht

Murexin® Saugwinkel Inject SW 30:
Muurtaps voor het inbrengen van Mauerwerkssperre Inject IM 55
Verbruik: 5 - 10 stuks/lm

Toebehoren (afzonderlijk te bestellen):
Murexin® Kapillarstäbchen Inject KS 10:
Capillairstaafjes voor het injecteren van Mauerwerkssperre Inject IM 55
Verbruik: 5 - 10 stuks/lm

Eigenschappen

- Gebruiksklaar
- Hydrofobeert en verstevigt
- Tast wapeningsstaal niet aan
- Kleur: rood

Verwerking

Ondergrond: draagkrachtig, nog zuigend metselwerk. Bestaande pleister onder en tot ± 20 cm boven de injectielijn verwijderen en horizontaal boren, diameter 14 mm. Daarbij de wand niet volledig doorboren, maar 5 cm voor het metselwerk einde stoppen. De afstand van de boorgaten is afhankelijk van het metselwerk. Boorgatafstand bij metselwerkdikte van 10 tot 40 cm: max. 12,5 cm. Boorgatafstand bij metselwerkdikte van 41 tot 70 cm: max. 8 cm. Aanbevolen afstand tot de hoeken ± 5 cm.

Grondig uitblazen van de boorgaten.

Niet te behandelen vlakken afdekken.

Kapillarstäbchen Inject KS 10 minstens 7 cm langer dan de boring afmeten en exact afsnijden. Het einde van de Kapillarstäbchen Inject KS 10 in de Saugwinkel Inject SW 30 steken en beide samen in de boorgaten drukken. Vóór de eigenlijke toepassing van de Mauerwerkssperre Inject IM 55, de muurtaps SW 30 2 maal kort na elkaar met zuiver water vullen om een beter en gelijkmatig indringen van de Mauerwerkssperre Inject IM 55 te garanderen.

Na ± 15 minuten de flacons met Mauerwerkssperre Inject IM 55 waar de uitloopstaafjes zijn opgedraaid in de muurtaps plaatsen zodat een goed contact met de capillairstaafjes ontstaat. Na 12 - 48 uren (mogelijk volledig leeg) verwijderen.

De capillairstaafjes indien mogelijk uit de boorgaten trekken, zoniet afsnijden en minstens 2 cm terugduwen. Boorgaten met betonherstellingsproduct Murexin Betonspachtel Repol BS 05 G dicht maken.

Daarna het volledige oppervlak onder en tot ± 20 cm boven de injectielijn met Murexin Dichtungsschlämme DS 28 afdichten. De 2^{de} laag met een bezem opruwen om een goede hechting te bekomen.

Na ten vroegste 7 dagen kan er bepleisterd worden.

Niet geschikt bij drukkend water. Verwerkingstemperatuur tussen +5°C en +30°C. Minstens 3 weken tegen vorst beschermen.

Verpakking



Bewaring

± 24 maanden koel en vorstvrij bewaren in onaangebroken originele verpakking

Verbruik

± 0,1 kg/lm/cm wanddikte, bij sterk zuigend metselwerk eventueel meer

Veiligheidsmaatregelen

Zie veiligheidsfiche.

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. De informatie van onze medewerkers die afwijkt van de gegevens in deze technische fiche, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. © BTC® nv. Alle rechten voorbehouden.