

Murexin[®] Multikleber Vibrax VPU 93

Universele lijm op PUR-basis

Toepassingsgebied

Hoogwaardige, extreem duurzaam elastische, universele lijm op PUR-basis. Voor het verklevan van alle keramische materialen en niet-doorschijnende, vochtigheidsongevoelige natuursteen op alle standvast ondergronden zoals houten platen (multiplex WBP of spaanplaat type B), roestvrije en olievrije in de bouw voorkomende metalen, staal, aluminium, glas, beton, dekvloeren en kalkcementpleisters.

Eigenschappen

- Gebruik binnen en buiten
- Op standvast vibrerende ondergronden
- Vorstvast
- 2 componenten
- Water- en oplosmiddelvrije

Technische gegevens

Chemische basis	PUR
Kleur	wit
Mengverhouding	2,26:0,74
Verwerkingstijd	± 40 minuten
Dichtheid	1,5 kg/l
Buigtreksterkte	S2
Begaanbaar	na ± 8 uren
Belastbaar	na ± 12 uren
Brandgedrag	brandklasse E
Droogtijd	24 u
Laagdikte	tot 10 mm

De vermelde waarden zijn gemiddelde waarden, die onder labo-omstandigheden bereikt werden. Door het gebruik van natuurlijke grondstoffen kunnen de aangegeven waarden van een individuele levering zonder beïnvloeding van de productkwaliteit, minimaal afwijken.

Verwerking

Aanbevolen gereedschap

Langzaam draaiende menger.

Ondergrond

De ondergrond moet droog, vorstvrij, vast, draagkrachtig en vormstabiel zijn en vrij van stof, vuil, olie, vet, ontkistingsmiddelen en andere losse delen en beantwoorden aan de geldende technische nationale en Europese richtlijnen en normen evenals "aan de algemene regels van de kunst".

Mengen

In een zuiver mengvat de beide componenten A + B samenvoegen, waarbij er dient op gelet te worden dat beide verpakkingen goed geleidigd worden. Daarna beide componenten met menger grondig doormengen. Aansluitend het materiaal in een ander mengvat brengen en nogmaals oproeren.

Verwerking

Het materiaal in gelijkmatige laagdikte op de ondergrond aanbrengen en met een spaan doorkammen.

Daarna het te plaatsen materiaal in het kleefbed plaatsen.

Tijdens de afbindtijd mag de VPU 93 niet in contact komen met water.

Reiniging van het keramisch materiaal aansluitend met EP V4 of Reinigungstücher R 500.

Verpakking



2,26 kg + 0,74 kg

Bewaring

± 12 maanden koel, droog en vorstvrij bewaren in onaanbroken originele verpakking.

Verbruik

Afhankelijk van tandgrootte	
6 mm	± 2 kg/m ²
8 mm	± 2,4 kg/m ²
10 mm	± 2,8 kg/m ²

Veiligheidsmaatregelen

Zie veiligheidsfiche.

Murexin[®] Multikleber Vibrax VPU 93

Universele lijm op PUR-basis

Belangrijke opmerkingen

Materiaalrichtlijnen

- Bij verwerking buiten het ideale temperatuur- en/of luchtvochtigheidsbereik kunnen de materiaaleigenschappen merklijk veranderen.
- Materialen voor verwerking passend op temperatuur brengen.
- Om de producteigenschappen te behouden, mogen geen vreemde materialen worden bijgemengd!
- Waterhoeveelheden die dienen te worden toegevoegd of verdunningsrichtlijnen zijn nauwkeurig aan te houden!
- Kleurgetinte producten voor gebruik op kleurtoonnaauwkeurigheid testen!
- Kleurgelijkheid kan enkel binnen eenzelfde charge worden gegarandeerd.
- De kleurtoonweergave wordt door de omgevingsomstandigheden wezenlijk beïnvloed.

Omgevingsrichtlijnen

- Niet verwerken bij temperaturen onder +5°C!
- Het ideale temperatuurbereik voor materiaal, ondergrond en lucht ligt tussen +15°C tot +25°C.
- Het ideale luchtvochtigheidsbereik ligt bij 40% tot 60% relatieve vochtigheid.
- Verhoogde luchtvochtigheid en/of lagere temperaturen vertragen, lagere luchtvochtigheid en/of hogere temperaturen versnellen de droogtijd, afbinding en uitharding.
- Tijdens de droogtijd, reactietijd en uithardingsfase dient voor voldoende verluchting te worden gezorgd ; tocht is te vermijden!
- Beschermen tegen directe zonnestraling, wind en weer!
- Aangrenzende bouwdelen beschermen!

Tips

- In principe bevelen wij vooraf een proefvlak aan te leggen of door een kleine test vooraf te testen.
- Productgegevens van alle in het systeem gebruikte Murexin-producten in acht nemen.
- Bij dekvloeren met vloerverwarming moet het volgens de norm opgelegde opwarmprotocol in acht genomen worden.

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. De informatie van onze medewerkers die afwijkt van de gegevens in deze technische fiche, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. © BTC® nv. Alle rechten voorbehouden.