

COMPAKTABLOC®

Cellenbetonlijm

Toepassingsgebied

Compaktabloc® wordt gebruikt voor het plaatsen van cellenbetonblokken volgens de techniek van het lijmen.
Compaktabloc® is zowel voor binnen als buiten geschikt.
Compaktabloc® is in maximaal 5 mm dikte aan te brengen.

Eigenschappen

- gebruiksklaar na mengen met water
- laat het uiterst snel monteren toe van cellenbetonblokken
- sterke hechting

Technische gegevens

Resultaten bepaald in normklimaat, 20°C / 60% relatieve luchtvochtigheid

Kleur	wit
Levensduur van het mengsel	± 2 uren
Rusttijd	± 3 minuten
Open tijd	± 20 minuten
Verwerkingstemperatuur	+ 5°C - + 25°C

Verpakking



25 kg

Bewaring

± 12 maanden, koel en droog
bewaren op palletten in gesloten
originele verpakking

Verbruik

± 25 kg voor ± 7,5 - 8 m² bij een
muurdikte van 25 cm en een
voegdikte van ± 2 mm

Veiligheidsmaatregelen

Zie veiligheidsfiche.

Verwerking

Voorbereiding

Een zak van 25 kg Compaktabloc® aanmaken met ± 6,75 liter zuiver water.
Met een langzaam draaiende menger (600 t/m) zorgvuldig opmengen.
Na een rusttijd van ± 3 minuten kort doorroeren en verwerken.

Verwerking

Het metselwerk van de cellenbetonblokken zal gebeuren volgens de techniek van het lijmen.
Voor het monteren van de cellenbetonblokken met gelijmde voegen, de richtlijnen van de fabrikant van de blokken naleven.
De eerste rij blokken wordt in een met Compakta® Bouwdispersie verbeterde, dikke mortellaag geplaatst.
Voor de volgende rijen wordt de Compaktabloc® op gelijke wijze op de horizontale en de verticale kanten van de reeds geplaatste blokken uitgesmeerd en dit door middel van een getand truweel.
Bij het plaatsen van de blokken, de mortellaag sterk indrukken, zodat de voegdikte maximum 5 mm bedraagt.
De blokken steeds op verse lijmmortel plaatsen (maximaal 20 minuten na het uitstrijken van de Compaktabloc® ; deze tijdslimiet kan zelfs korter zijn bij warm of winderig weer).
De overtollige Compaktabloc® dat uit de voegen geperst is, verwijderen.

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. De informatie van onze medewerkers die afwijkt van de gegevens in deze technische fiche, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. © BTC® nv. Alle rechten voorbehouden.