

MUREXIN® Spezial Haftgrund DX 9

Grondering voor vrijwel alle ondergronden op basis van speciale dispersie

Toepassingsgebied

Gebruik binnen en buiten (beschut).

Hechttingsbevorderende grondering op basis van een speciale dispersie. Na de aanbevolen droogtijd ontstaat er een licht kleverig oppervlak dat direct kan worden bekleed.

Als voorbereiding van zowel poreuze als niet-poreuze ondergronden.

Geschikt: op vrijwel alle ondergronden.

- Als diepgrondering voor poreuze, minerale ondergronden zoals cemengebonden-, anhydriet- en magnesietdekvloeren, ook bij vloerverwarming.
- Als voorbereiding voor het plaatsen van parket met parketlijmen die vrij zijn van migrerende bestanddelen.
- Als hechtbrug voor het plaatsen van tegels en voor het uitvlakken en egaliseren tot max. 10 mm van tegels, terrazzo, goed hechtende en waterbestendige lijmresten, epoxycoatings, vochtschermen op epoxy- en MS-basis (vrij van migrerende bestanddelen), hout, metaal en geschuurd of gekogelstraald gietasfalt.

Niet geschikt: voor PUR-ondervloeren en OSB-platen die niet zijn geschuurd of behandeld.

Eigenschappen

- 1 Component
- Oplosmiddelvrij
- Gebruiksklaar
- Universeel toepasbaar
- Snelle droogtijd
- Hoog rendement

Technische gegevens

Resultaten bepaald in normklimaat, 20°C / 65% relatieve luchtvochtigheid

Droogtijd	30 tot 60 min.
Dichtheid	± 1,1 kg/dm ³
Kleur	lila

De vermelde waarden zijn gemiddelde waarden, die onder labo-omstandigheden bereikt werden. Door het gebruik van natuurlijke grondstoffen kunnen de aangegeven waarden van een individuele levering zonder beïnvloeding van de productkwaliteit, minimaal afwijken.

Kwaliteitscontrole - Referentiedocumenten

Beproefd volgens EC1-PLUS, GISCODE D1 / oplosmiddelvrij volgens TRGS 610

Verwerking

Aanbevolen gereedschap

microvezelrol, verfrol, verfborstel, kwast

Ondergrond

De ondergrond moet droog, vorstvrij, vast, vormstabiel en draagkrachtig zijn en vrij van onthechtende substanties.

Voorbereiding

Schudden voor gebruik.

Verpakking



5 kg
10 kg

Bewaring

± 12 maanden koel, droog en vorstvrij bewaren op palletten, in onaangebroken verpakking.

Verbruik

50 - 70 g/m²,
afhankelijk van de ondergrond

Veiligheidsmaatregelen

Zie veiligheidsfiche

MUREXIN® Spezial Haftgrund DX 9

Grondering voor vrijwel alle ondergronden op basis van speciale dispersie

Verwerking

Breng DX 9 gelijkmatig en dun aan op de schoongemaakte ondergrond. Vermijd de vorming van plassen.

Bij niet-poreuze ondergronden onverdund aanbrengen.

Bij sterk poreuze cementgebonden ondergronden tot maximaal 1:3 met water verdunnen.

Op anhydrietdekvloeren tot maximaal 1:2.

Verontreinigingen met DX 9 onmiddellijk verwijderen.

Gereedschap na gebruik reinigen met water.

OPGELET:

bij niet-poreuze ondergronden uitvlakken tot max. 10 mm (bij laagdikte tot 20 mm wordt Murexin SL 52 aanbevolen).

Als hogere laagdiktes vereist zijn, kan evt. na droging van de eerste laag (minstens een nacht) een tweede laag worden aangebracht mits tussengronden met DX 9, onverdund of verdund tot 1:3.

De tweede laag mag daarbij niet dikker zijn dan de eerste.

Richtlijnen en tips

Materiaalrichtlijnen

- Bij verwerking buiten het ideale temperatuur- en/of luchtvochtigheidsbereik kunnen de materiaaleigenschappen merkbaar veranderen.
- Materialen voor verwerking passend op temperatuur brengen.
- Om de producteigenschappen te behouden, mogen geen vreemde materialen worden bijgemengd!
- Toe te voegen hoeveelheden water of verdunningspecificaties moeten strikt worden aangehouden!
- Watergebaseerde systemen zijn na verdunning met water slechts beperkt houdbaar. Daarom raden wij aan om zo snel mogelijk te verwerken.
- Primers altijd goed laten drogen/uitdalen.

Omgevingsrichtlijnen

- Niet verwerken bij temperaturen onder +15°C
- Het ideale temperatuurbereik voor materiaal, ondergrond en lucht ligt tussen +15°C tot +25°C.
- Het ideale luchtvochtigheidsbereik ligt bij 40% tot 60% relatieve vochtigheid.
- Verhoogde luchtvochtigheid en/of lagere temperaturen vertragen, lagere luchtvochtigheid en/of hogere temperaturen versnellen de droogtijd, afbinding en uitharding.
- Tijdens de droogtijd, reactietijd en uithardingsfase dient voor voldoende verluchting te worden gezorgd ; tocht is te vermijden
- Beschermen tegen directe zonnestraling, wind en weer
- Aangrenzende bouwdelen beschermen
- Vermijd eten, drinken en roken tijdens de verwerking van dit product.
- Niet laten weglopen in rioleringen, oppervlaktewater of bodem.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.

Tips

- In principe raden wij aan om een testoppervlak of een kleine test uit te voeren
- Productgegevens van alle in het systeem gebruikte producten in acht nemen.
- Voor herstellingswerken een onaangebroken origineel product van de respectievelijke charge bewaren.
- Werken volgens de algemene regels van de kunst.
- Draag een veiligheidsbril. Bij contact met de ogen onmiddellijk met veel water spoelen en een oogarts raadplegen.
- Bescherm uw handen met waterdichte, stevige handschoenen.
- Draag een lange broek.
- Vermijd langdurig contact met de huid, hoe langer het contact hoe groter de kans op beschadiging.

Deze fiche is gebaseerd op talrijke ervaringen, bedoeld om te adviseren, juridisch niet bindend en geeft noch aanleiding tot een juridische rechtsverhouding. Het gebruik en de verwerking van onze producten mag enkel door vaklui en/of door correct opgeleide personen met de nodige vakkennis uitgevoerd worden. De gebruiker blijft verantwoordelijk om de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden en om navraag te doen in geval van onduidelijkheden. De informatie van onze medewerkers die afwijkt van de gegevens in deze technische fiche, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Niet alle mogelijke actuele en toekomstige toepassingen en bijzonderheden kunnen volledig vermeld worden. Gegevens/opmerkingen/richtlijnen waarvan kan worden aangenomen dat de (professionele) verwerker ermee vertrouwd is, worden niet meer aangehaald.

Materiaal, ondergrond en opbouw moeten beantwoorden aan de algemeen geldende technische, nationale en Europese richtlijnen, normen en algemene regels van de kunst. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.

Dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. © BTC® nv. Alle rechten voorbehouden.