# MUREXIN® Rissverdübelungsharz MS-X 24

Giethars op MS-basis voor het herstellen van scheuren

## Toepassingsgebied

Gebruik binnen en buiten.
Hars op MS-basis met zeer goede hechting en hoge eindsterkte.
Voor het constructief fixeren en vullen van krimpvoegen en van smalle en brede scheuren in dekvloeren. Ook als sneldrogende plamuur en lijm voor hout, steen, beton en metaal. Voor het inbedden van versterkingshoeken, trapprofielen en andere metalen of houten profielen.
Geschikt bij vloerverwarming en zwenkwielbelasting.

## Eigenschappen

- 2 Componenten
- Universeel toepasbaar
- Geurarm
- Snel uithardend
- Ecologisch
- Eenvoudig te verwerken

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Dichtheid | 1 kg / dm³ |
| Mengverhouding | 5 : 1 |
| Verwerkingstijd | ± 10 - 15 min. |
| Verwerkingstemperatuur | ± 10°C - 25°C |
| Overwerkbaar | ± 35 - 50 min. |

De vermelde waarden zijn gemiddelde waarden, die onder labo-omstandigheden bereikt werden.
Door het gebruik van natuurlijke grondstoffen kunnen de aangegeven waarden van een individuele levering zonder beïnvloeding van de productkwaliteit, minimaal afwijken.

## Verpakking




1 set = 550 ml
(comp.A 500 ml : comp.B 50 ml)

## Bewaring

± 12 maanden koel, droog en vorstvrij bewaren op palletten in onaangebroken verpakking.

## Verbruik

5,5 lm per set van 550 ml bij een voegdimensie van 1 x 1 cm

## Veiligheidsmaatregelen

Zie veiligheidsfiche

## Verwerking

**Aanbevolen gereedschap**
Na mengen rechtstreeks uit de mengfles te gebruiken.

**Ondergrond**
De ondergrond moet droog, vorstvrij, vast, vormstabiel en draagkrachtig zijn en vrij van onthechtende substanties zoals stof, vuil, vetten en oliën en beantwoorden aan de algemeen geldende technische nationale en Europese richtlijnen, normen en algemene regels van de kunst.

**Mengen**
Comp. B schudden, vervolgens de inhoud bij component A gieten en 15 sec. intensief schudden. Bij dunvloeibare verwerking binnen de 10 minuten verwerken. Voor bredere voegen of indien het product gebruikt wordt om te verkleven, het materiaal licht laten opstijven, na 3 - 4 minuten snel verwerken. Korte verwerkingstijd in acht houden.

**Verwerking**
Scheuren langs de lange zijde met een haakse slijper inslijpen en per 25 cm een dwarssnede maken, inslijpen op een diepte van de helft van de dekvloer, of op zijn minst 1/3. Hierbij rekening houden dat de vloerverwarming niet beschadigd wordt.
De scheuren stofvrij maken met een stofzuiger, een kleine hoeveelheid MS-X 24 in de scheur brengen en de klemmen plaatsen, daarna verder vullen met MS-X 24 en glad afwerken. Bij bredere voegen eventueel herhalen. Na uitharding kan zonder voorbehandeling gewerkt worden met een product op basis van MS-polymeren. Bij het verder werken met uitvlak- of kleefmortels volgende voorbereiding treffen: indien MS-X 24 nog vochtig is, afzanden met Murexin Quarzsand QS 98 0,6 - 1,2. Indien MS-X 24 droog is gronderen met Murexin Spezial Haftgrund DX 9.


Bouw Techniek Compakta - Heirweg 196 - 9270 Laarne
T.: 09/355.87.27 - www.btc-compakta.be - info@btc-compakta.be

# MUREXIN® Rissverdübelungsharz MS-X 24

Giethars op MS-basis voor het herstellen van scheuren

## Richtlijnen en tips

**Materiaalrichtlijnen**

- Bij verwerking buiten het ideale temperatuur- en/of luchtvochtigheidsbereik kunnen de materiaaleigenschappen merkelijk veranderen.
- Materialen voor verwerking passend op temperatuur brengen.
- Om de producteigenschappen te behouden, mogen geen vreemde materialen worden bijgemengd.

**Omgevingsrichtlijnen**

- Niet verwerken bij temperaturen onder 10°C.
- Het ideale temperatuurbereik voor materiaal, ondergrond en lucht ligt tussen 10°C tot 25°C.
- Het ideale luchtvochtigheidsbereik ligt bij 40 % tot 60 % relatieve vochtigheid.
- Verhoogde luchtvochtigheid en/of lagere temperaturen vertragen, lagere luchtvochtigheid en/of hogere temperaturen versnellen de droogtijd, afbinding en uitharding.
- Beschermen tegen directe zonnestraling, wind en weer.
- Aangrenzende bouwdelen beschermen.

**Tips**

- In principe bevelen wij vooraf een proefvlak aan te leggen of door een kleine test vooraf te testen.
- Productgegevens van alle in het systeem gebruikte producten in acht nemen.

Deze fiche is gebaseerd op talrijke ervaringen, bedoeld om te adviseren, juridisch niet bindend en geeft noch aanleiding tot een juridische rechtsverhouding. Het gebruik en de verwerking van onze producten mag enkel door vaklui en/of door correct opgeleide personen met de nodige vakkennis uitgevoerd worden. De gebruiker blijft verantwoordelijk om de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden en om navraag te doen in geval van onduidelijkheden. De informatie van onze medewerkers die afwijkt van de gegevens in deze technische fiche, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Niet alle mogelijke actuele en toekomstige toepassingen en bijzonderheden kunnen volledig vermeld worden. Gegevens/opmerkingen/richtlijnen waarvan kan worden aangenomen dat de (professionele) verwerker ermee vertrouwd is, worden niet meer aangehaald.
Materiaal, ondergrond en opbouw moeten beantwoorden aan de algemeen geldende technische, nationale en Europese richtlijnen, normen en algemene regels van de kunst. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.
Dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. © BTC® nv. Alle rechten voorbehouden.


Bouw Techniek Compakta - Heirweg 196 - 9270 Laarne
T.: 09/355.87.27 - www.btc-compakta.be - info@btc-compakta.be