

Compaktofix® XL

Gebruiksklare kleefpasta

Toepassingsgebied

Gebruik binnen.

Kleefpasta op dispersiebasis voor het plaatsen van wandtegels van groot formaat, mozaïeken, enz. Ook in vochtige ruimtes.

Geschikt op gips, gipskarton- en gipsvezelplaat, cellenbeton, cementbepleistering, prefab- en lichte bouwelementen en bestaand tegelwerk.

Niet geschikt bij permanente vochtigheid.

Eigenschappen

- 1 Component
- Hoog-performant
- Duurzaam elastisch
- Hoge afglijdingsweerstand

Technische gegevens

Kleur	wit
Laagdikte	1 - 3 mm
Verwerkingstemperatuur	5°C - 25°C
Opvoegen	na min. 24 uur
Opentijd	± 30 min.

Verpakking



1 kg
4 kg
16 kg

Bewaring

± 12 maanden koel, droog en vorstvrij bewaren op palletten in onaangebroken verpakking.

Verbruik

± 1,2 - 2 kg/m², afhankelijk van de tandgrootte van de lijmkam

Veiligheidsmaatregelen

Zie veiligheidsfiche

Kwaliteitscontrole - Referentiedocumenten



Initiële hechting droog
Hechting na inwerking van warmte
Hechting na inwerking van water
Hechting bij verhoogde temperatuur
Hechting na open tijd van 20 min.
Hoge afglijdingsweerstand
Verlengde opentijd

Vereisten volgens Europese Normen

≥ 1,0 N/mm²
≥ 1,0 N/mm²
≥ 0,5 N/mm²
≥ 1,0 N/mm²
≥ 0,5 N/mm²
≤ 0,5 mm
≥ 0,5 N/mm²

Compaktofix[®] XL

Gebruiksklare kleefpasta

Verwerking

Ondergrond

De ondergrond moet droog, vast, vormstabiël en draagkrachtig zijn en vrij van onthechtende substanties zoals stof, vuil, vetten en oliën en beantwoorden aan de algemeen geldende technische nationale en Europese richtlijnen, normen en algemene regels van de kunst.

Grote oneffenheden uitvlakken of egaliseren. De ondergrond steeds voorbehandelen met een geschikte primer.

Voorbereiden

Voorstrijken van poreuze ondergronden: **Murexin[®] Tiefengrund LF1**.

Gipsafwerklagen dienen uit slechts één laag te bestaan en minimaal 10 mm dik. Loszittende verflagen verwijderen.

Voorstrijken van niet-poreuze ondergronden: **Murexin[®] Supergrund D4**.

Verwerking

Één van de te kleven vlakken dient poreus te zijn!

De dispersielijm in 2 arbeidsgangen op de ondergrond aanbrengen. In een 1ste arbeidsgang wordt een dunne contactlaag aangebracht. Hierna wordt in de nog natte laag, in een 2de arbeidsgang, de pasta uitgestreken met een gepaste lijmkam onder een hoek van 45-60°. Het te verkleven materiaal in het verse mortelbed drukken en eventuele mortelresten met een natte spons verwijderen.

Gereedschap na gebruik reinigen met water.

Nabehandeling

Na min. 24 uur kan er gevoegd worden, bij niet-poreuze ondergronden of tegels kan een langere droogtijd noodzakelijk zijn.

Deze fiche is gebaseerd op talrijke ervaringen, bedoeld om te adviseren, juridisch niet bindend en geeft noch aanleiding tot een juridische rechtsverhouding. Het gebruik en de verwerking van onze producten mag enkel door vaklui en/of door correct opgeleide personen met de nodige vakkennis uitgevoerd worden. De gebruiker blijft verantwoordelijk om de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden en om navraag te doen in geval van onduidelijkheden. De informatie van onze medewerkers die afwijkt van de gegevens in deze technische fiche, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Niet alle mogelijke actuele en toekomstige toepassingen en bijzonderheden kunnen volledig vermeld worden. Gegevens/opmerkingen/richtlijnen waarvan kan worden aangenomen dat de (professionele) verwerker ermee vertrouwd is, worden niet meer aangehaald.

Materiaal, ondergrond en opbouw moeten beantwoorden aan de algemeen geldende technische, nationale en Europese richtlijnen, normen en algemene regels van de kunst. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.

Dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. © BTC[®] nv. Alle rechten voorbehouden.