

MUREXIN® Bodenbelagsklebstoff Quattro Floor D 444

Multi-inzetbare kleefstof

Toepassingsgebied

Lijmen van homogeen en heterogeen PVC in banen of tegelformaat, linoleum, naaldvilt-, rubber- en textielbekleding. Beperkt krimp en restindruk in vloerbekledingen. Vormt harde lijmrollen met een hoge warmtebestendigheid. **Geschikt** bij vloerverwarming en zwenkwielbelasting en voor contactverlijming.

Eigenschappen

- Snelle uitharding
- Veelzijdig toepassingsgebied
- Hoge aanvangshechting en eindsterkte
- Hoge kleefkracht
- Zeer emissiearm

Technische gegevens

Dichtheid	1,25 kg/dm ³
Afluchttijd	max. 20 min.
Inlegtijd	0 - 20 min.
Eindsterkte	± 72 u.
Verwerkingstemperatuur	16°C - 22°C

De vermelde waarden zijn gemiddelde waarden, die onder labo-omstandigheden bereikt werden. Door het gebruik van natuurlijke grondstoffen kunnen de aangegeven waarden van een individuele levering zonder beïnvloeding van de productkwaliteit, minimaal afwijken.

Verwerking

Aanbevolen gereedschap

Getande spaan

Ondergrond

De ondergrond moet droog, vorstvrij, vast, vormstabiel en draagkrachtig zijn en vrij van onthechtende substanties zoals stof, vuil, vetten en oliën en beantwoorden aan de algemeen geldende technische nationale en Europese richtlijnen, normen en algemene regels van de kunst.

Verwerking

De kleefstof met geschikte getande spaan gelijkmatig op de voorbereide ondergrond aanbrengen. Tandgrootte zodanig afstemmen dat de rugzijde van de bekleding met voldoende kleefstof wordt bedekt. De bekleding binnen de 15 min. goed aandrukken of met wals aanrollen. Na 30 à 40 min. nogmaals aanrollen. Opstaande randen van de bekleding indien nodig verzwaren.

Verpakking



14 kg

Bewaring

± 12 maanden koel, droog en vorstvrij bewaren op palletten in onaangebroken verpakking

Verbruik

280 - 370 g/m² volgens toepassing

Veiligheidsmaatregelen

Zie veiligheidsfiche

MUREXIN® Bodenbelagsklebstoff Quattro Floor D 444

Multi-inzetbare kleefstof

Richtlijnen en tips

Materiaalrichtlijnen

- Bij verwerking buiten het ideale temperatuur- en/of luchtvochtigheidsbereik kunnen de materiaaleigenschappen merklijk veranderen.
- Materialen voor verwerking passend op temperatuur brengen.
- Om de producteigenschappen te behouden, mogen geen vreemde materialen worden bijgemengd.
- Watertoevoeging of verdunningsrichtlijnen zijn nauwkeurig aan te houden.

Omgevingsrichtlijnen

- Niet verwerken bij temperaturen onder 15°C.
- Het ideale temperatuurbereik voor materiaal, ondergrond en lucht ligt tussen 15°C tot 25°C.
- Het ideale luchtvochtigheidsbereik ligt bij 40 % tot 60 % relatieve vochtigheid.
- Verhoogde luchtvochtigheid en/of lagere temperaturen vertragen, lagere luchtvochtigheid en/of hogere temperaturen versnellen de droogtijd, afbinding en uitharding.
- Tijdens de droogtijd, reactietijd en uithardingsfase dient voor voldoende verluchting te worden gezorgd ; tocht is te vermijden.
- Beschermen tegen directe zonnestraling, wind en weer.
- Aangrenzende bouwdelen beschermen.

Tips

- In principe raden wij aan om vooraf een testoppervlak of een kleine test uit te voeren.
- Productgegevens van alle in het systeem gebruikte producten in acht nemen.
- Voor herstellingswerken een onaangebroken origineel product van de respectievelijke charge bewaren.

Deze fiche is gebaseerd op talrijke ervaringen, bedoeld om te adviseren, juridisch niet bindend en geeft noch aanleiding tot een juridische rechtsverhouding. Het gebruik en de verwerking van onze producten mag enkel door vaklui en/of door correct opgeleide personen met de nodige vakkennis uitgevoerd worden. De gebruiker blijft verantwoordelijk om de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden en om navraag te doen in geval van onduidelijkheden. De informatie van onze medewerkers die afwijkt van de gegevens in deze technische fiche, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Niet alle mogelijke actuele en toekomstige toepassingen en bijzonderheden kunnen volledig vermeld worden. Gegevens/opmerkingen/richtlijnen waarvan kan worden aangenomen dat de (professionele) verwerker ermee vertrouwd is, worden niet meer aangehaald.

Materiaal, ondergrond en opbouw moeten beantwoorden aan de algemeen geldende technische, nationale en Europese richtlijnen, normen en algemene regels van de kunst. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.

Dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. © BTC® nv. Alle rechten voorbehouden.