MUREXIN® SK 60 Feinspachtel Durapid

Fijnplamuur op dispersiebasis

Toepassingsgebied

Fijnplamuur voor het herstellen, vullen en egaliseren van diverse oppervlakken.
Gebruik binnen en buiten afhankelijk van de toepassing.
Binnen: plamuren van gegrondeerde houten ondergronden (bij buitentoepassingen kan onthechting en afbladdering optreden als gevolg van het natuurlijke zwellen en krimpen van het hout).
Buiten: plamuren van pleister, beton en gegrondeerd ijzer.

Eigenschappen

- Zeer sneldrogend
- Goed vullend
- Roestwerend
- Hoog rendement
- Scheurvrij tot 1 mm laagdikte (vers plamuur)
- Gemakkelijk te schuren

Technische gegevens

Basis	acrylaat
Kleur	wit
Dichtheid	1,9 kg/dm³
Consistentie	pasta
Droogtijd (bij 23°C en 60 % relatieve luchtvochtigheid)	± 1 tot 2 uur, afhankelijk van de laagdikte

De vermelde waarden zijn gemiddelde waarden, die onder labo-omstandigheden bereikt werden.
Door het gebruik van natuurlijke grondstoffen kunnen de aangegeven waarden van een individuele levering zonder beïnvloeding van de productkwaliteit, minimaal afwijken.

Verpakking



0,4 kg

Bewaring

± 24 maanden koel, droog en vorstvrij bewaren op palletten in onaangebroken verpakking

Veiligheidsmaatregelen

Zie veiligheidsfiche

Verwerking

Aanbevolen gereedschap
Roestvrijstalen Japans plamuurmes

Ondergrond
De ondergrond moet droog, vorstvrij, vast, vormstabiel en draagkrachtig zijn en vrij van onthechtende substanties zoals stof, vuil, vetten en oliën en beantwoorden aan de algemeen geldende technische nationale en Europese richtlijnen, normen en algemene regels van de kunst.
Roest en oude verflagen op metalen ondergronden dienen mits geschikte maatregelen te worden verwijderd.
Oude verflagen op houten ondergronden dienen mechanisch te worden verwijderd, vergrijsd en verweerd hout tot op de draagkrachtige ondergrond voorbehandelen.

Verwerking
Murexin® SK 60 aanbrengen met een roestvrijstalen Japans plamuurmes. Per dag kunnen meerdere lagen worden aangebracht. Waar lokaal plamuur werd aangebracht om oneffenheden en gaatjes te herstellen eerst een grondering aanbrengen alvorens verder af te werken met bvb. lak.
Bij gebruik buiten onmiddellijk na het drogen overschilderen.
Gereedschap na gebruik met water reinigen.

Bouw Techniek Compakta - Heirweg 196 - 9270 Laarne
T.: 09/355.87.27 - www.btc-compakta.be - info@btc-compakta.be

MUREXIN® SK 60 Feinspachtel Durapid

Fijnplamuur op dispersiebasis

Richtlijnen en tips

Materiaalrichtlijnen

- Bij verwerking buiten het ideale temperatuur- en/of luchtvochtigheidsbereik kunnen de materiaaleigenschappen merkelijk veranderen.
- Materialen voor verwerking passend op temperatuur brengen.
- Om de producteigenschappen te behouden, mogen geen vreemde materialen worden bijgemengd.
- Watertoevoeging of verdunningsrichtlijnen zijn nauwkeurig aan te houden.
- Gemengd, reeds aantrekkend materiaal mag niet verder verdund of met vers materiaal vermengd worden.
- Voeg geen water toe aan reeds opstijvende gipsplamuurmassa's; reinig de mengkuip vóór iedere nieuwe aanmaak.
- Poriën en grindnesten in het beton moeten in een afzonderlijke bewerking worden geplamuurd om blaasvorming in de plamuurlaag te voorkomen.

Omgevingsrichtlijnen

- Niet verwerken bij temperaturen onder 5°C.
- Het ideale temperatuurbereik voor materiaal, ondergrond en lucht ligt tussen 15°C tot 25°C.
- Het ideale luchtvochtigheidsbereik ligt bij 40 % tot 60 % relatieve vochtigheid.
- Verhoogde luchtvochtigheid en/of lagere temperaturen vertragen, lagere luchtvochtigheid en/of hogere temperaturen versnellen de droogtijd, afbinding en uitharding.
- Tijdens de droogtijd, reactietijd en uithardingsfase dient voor voldoende verluchting te worden gezorgd ; tocht is te vermijden.
- Beschermen tegen directe zonnestraling, wind en weer.
- Aangrenzende bouwdelen beschermen.
- Verhoogde luchtvochtigheid ten gevolge van pleister- en dekvloerwerken kan zwelling en loskomen van gipspleisters veroorzaken.

Tips

- In principe raden wij aan om vooraf een testoppervlak of een kleine test uit te voeren.
- Productgegevens van alle in het systeem gebruikte producten in acht nemen.
- Voor herstellingswerken een onaangebroken origineel product van de respectievelijke charge bewaren.

Deze fiche is gebaseerd op talrijke ervaringen, bedoeld om te adviseren, juridisch niet bindend en geeft noch aanleiding tot een juridische rechtsverhouding. Het gebruik en de verwerking van onze producten mag enkel door vaklui en/of door correct opgeleide personen met de nodige vakkennis uitgevoerd worden. De gebruiker blijft verantwoordelijk om de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden en om navraag te doen in geval van onduidelijkheden. De informatie van onze medewerkers die afwijkt van de gegevens in deze technische fiche, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Niet alle mogelijke actuele en toekomstige toepassingen en bijzonderheden kunnen volledig vermeld worden. Gegevens/opmerkingen/richtlijnen waarvan kan worden aangenomen dat de (professionele) verwerker ermee vertrouwd is, worden niet meer aangehaald.
Materiaal, ondergrond en opbouw moeten beantwoorden aan de algemeen geldende technische, nationale en Europese richtlijnen, normen en algemene regels van de kunst. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.
Dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. © BTC® nv. Alle rechten voorbehouden.

Bouw Techniek Compakta - Heirweg 196 - 9270 Laarne
T.: 09/355.87.27 - www.btc-compakta.be - info@btc-compakta.be