

ALLIANCE® Gator Rock Bond

Vloeibaar bindmiddel voor kiezels

Toepassingsgebied

Hars voor het fixeren van kiezels.

Geslacht voor boomspiegels, tuinpaden en andere niet berijdbare oppervlakken met duurzame waterdoorlaatbaarheid.

Te verwerken in combinatie met 100 % droge en stofvrije kiezels (zoals riviersteen, graniet, kalksteen en marmer) met een granulometrie van 3 tot 10 mm.

Eigenschappen

- Waterdoorlatend
- Duurzaam in extreme omstandigheden
- Zorgt voor een onderhoudsvriendelijk en eenvoudig schoon te maken oppervlak

Technische gegevens

Kleur	transparant
Laagdikte	min. 13 mm
Mengverhouding	3,78 l per 150 kg droge kiezels (3 - 10 mm)
verwerkingstemperatuur	min. 16 °C

Verpakking



3,78 l

Bewaring

± 12 maanden koel, droog en vorstvrij bewaren op palletten in onaangebroken verpakking

Verbruik

7,5 m² per laagdikte van 13 mm van 150 kg kiezels + 3,78 l Rock Bond

Veiligheidsmaatregelen

Zie veiligheidsfiche

Verwerking

Aanbevolen gereedschap

Molen voor metselwerk of kruiwagen, spatel

Voorbereiden

Bereid een stevige basis voor door 10 cm gebroken stenen (0 - 20 mm) stevig te verdichten.

Mengen

Meng machinaal door middel van een molen of manueel in een kruiwagen in een verhouding van 1 verpakking (3,78 l) Alliance Gator Rock Bond : 150 kg kiezels, gedurende 4 min.

Verwerking

Verspreid de gemengde kiezels, max 20 min. na het mengen, met een spatel en een minimale dikte van 13 mm op het gewenste oppervlak.

Het hoogglanzende aspect van het oppervlak zal geleidelijk afnemen binnen 3 maanden. Dit heeft geen invloed op de hechting van de stenen.

Gereedschap onmiddellijk na gebruik met een mineraal oplosmiddel (zoals White Spirit) reinigen.

Nabehandeling

24 uren beschermen tegen regen.

Deze fiche is gebaseerd op talrijke ervaringen, bedoeld om te adviseren, juridisch niet bindend en geeft noch aanleiding tot een juridische rechtsverhouding. Het gebruik en de verwerking van onze producten mag enkel door vaklui en/of door correct opgeleide personen met de nodige vakkennis uitgevoerd worden. De gebruiker blijft verantwoordelijk om de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden en om navraag te doen in geval van onduidelijkheden. De informatie van onze medewerkers die afwijkt van de gegevens in deze technische fiche, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Niet alle mogelijke actuele en toekomstige toepassingen en bijzonderheden kunnen volledig vermeld worden. Gegevens/opmerkingen/richtlijnen waarvan kan worden aangenomen dat de (professionele) verwerker ermee vertrouwd is, worden niet meer aangehaald.

Materiaal, ondergrond en opbouw moeten beantwoorden aan de algemeen geldende technische, nationale en Europese richtlijnen, normen en algemene regels van de kunst. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.

Dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. © BTC® nv. Alle rechten voorbehouden.